Огнезащитная краска для кабелей
NEOMID 030 KABEL

ТИП
Огнезащитная краска для кабелей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначена для получения огнезащитного покрытия на поверхностях силовых, сигнальных и прочих кабелей. Краска обеспечивает огнестойкость кабелей в соответствии с ГОСТ Р 53311.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для снижения пожароопасности всех видов кабелей (силовых, контрольных, связи и др. независимо от величины напряжения и толщины оболочки) в туннелях, коллекторах, производственных помещениях, на эстакадах при наличии козырька, защищающего кабель от прямого воздействия дождя и снега.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



ЦВЕТ
Белый, допустима колеровка ручным или машинным способом в пастельные тона колеровочными пастами на водной или водно-гликолевой основе. Количество колеровочной пасты должно составлять не более 5% от объема состава.

БЛЕСК
Матовая.

ОБЩИЙ РАСХОД
Огнезащитные свойства согласно ГОСТ Р 53311 обеспечиваются при толщине сухого слоя 0,8 мм - расход 1,68 кг/м².

ФАСОВКА
6 кг, 25 кг, 60 кг, 150 кг

РАЗБАВИТЕЛЬ
Вода

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Кисть, БВР

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +25°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 80%
Полное время высыхания огнезащитной краски - 24 часа.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ

Обработка краской осуществляется при температуре окружающей среды не ниже + 5°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Наилучший результат высыхания обеспечивается при влажности не более 65%, температуре окружающего воздуха (20±2)°С.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Удаление пыли, грязи, подтеков масла и т.п. с поверхности кабелей, подлежащих обработке, следует производить пожаробезопасными растворами и моющими препаратами на водной основе. Запрещается применение для этих целей бензина, ацетона и других взрывоопасных жидкостей, веществ и материалов, а также использование оборудования и технологий способных повредить целостность оболочки кабелей. Кабели не должны иметь повреждений изоляционных оболочек.

ОКРАСКА

Перед применением краску перемешивают низкооборотным миксером и, при необходимости, разбавляют водой до рабочей вязкости, но не более 10% от массы. Окраску кабелей производить в соответствии с инструкцией № ИП И-ОИР-260.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Необходимо постоянно следить за состоянием окрашенной поверхности и, при необходимости, своевременно проводить ремонтную окраску. Долговечность защиты не менее 5 лет.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, защитную одежду. При попадании средства на слизистые оболочки или кожные покровы – промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов при температуре + 5 до + 35°С. В зимнее время перевозка краски осуществляется в утепленных транспортных средствах. Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 °С до +35 °С на расстоянии не менее 1,5-2,0 м от источника отопления. Беречь от детей. Пожаровзрывобезопасна.
Срок хранения: 24 месяца.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.
При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru