Наименование:	Грунтовка адгезионная акриловая ВД-АК-0301
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Предназначена для предварительной обработки под штукатурку плотных, гладких, плохо впитывающих оснований с целью улучшения сцепления последующих отделочных слоёв с поверхностью, а также перед укладкой керамической плитки, не используемой в чашах плавательных бассейнов и резервуаров с питьевой водой.
Свойства и особенности:	Грунтовка представляет собой вязкую грубодисперсную однородную массу. Создаёт шероховатую поверхность, повышающую адгезию наносимых штукатурных и др. покрытий к основанию, обладает водостойкостью. Снижает водопоглощение основания.
Колеровка:	Вручную колеровочными пастами или красками ТМ "VGT", автоматическая - Monicolor Nova. Рекомендуется использовать грунтовку одной партии во избежание различий в оттенке.
Подготовка поверхности:	При нанесении грунтовки основание должно быть очищено от загрязнений, жирных и масляных пятен. Неровности и трещины должны быть зашпатлёваны не менее, чем за сутки до начала работ.
Способ нанесения:	Наносить кистью или валиком в один слой. Нанесение последующих отделочных слоёв производится только после полного высыхания грунтовки.
Расход:	Ориентировочный расход 350–500 г/м².
Время высыхания:	До отлипа — 2 часа, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40 °С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживаня-оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, наполнитель, модифицирующие добавки, пигмент.
Плотность:	1,55 г/см³.
Сухой остаток:	Не менее 64%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%. Не наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%. Наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.

Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	3 года с даты изготовления.
Технические условия:	ТУ 2316-013-32998388-2010 с изм. 1-4