Наименование:	Краска ВД-АК-1180 фасадная «Зимняя» супербелая (до -10°С)
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Предназначена для окраски фасадов и для внутренних работ во влажных помещениях при температуре до -10°С во всех типах зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции.
Свойства и особенности:	Краска представляет собой белую, вязкую жидкость. После высыхания образует ровную матовую поверхность. Краска обладает хорошей укрывистостью, водо-, атмосферостойкостью и светостойкостью (не желтеет в процессе эксплуатации) образует «дышащее» покрытие. Имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным и оштукатуренным поверхностям.
Колеровка:	Ручная колеровка колеровочными красками или пастами ТМ "VGT". Не рекомендуется колеровка в насыщенные тона из-за ухудшения противоморозных свойств.
Белизна:	Не менее 90%.
Блеск покрытия по ФБ-5, %:	3%.
Класс истирания (DIN EN13300):	2 класс истирания.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой фасадной «Зимней» ТМ "VGT".
Способ нанесения:	Наносить кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется двухслойное нанесение краски с межслойной сушкой 2 часа. В зимнее время покраску рекомендуется производить в солнечную погоду с нормальной влажностью.
Расход:	Ориентировочный расход краски 160-180 г/м² на один слой при нанесении на гладкое основание. Практический расход зависит от способа нанесения и шероховатости поверхности.
Время высыхания:	До отлипа - 2 часа, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 28 суток.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. ЛКМ

	размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.
Плотность:	1,57 г/см³.
Сухой остаток:	Не менее 55%.
Температура применения:	Работы производить при температуре до -10°С и отн. влажности воздуха не более 80%. Не рекомендуется окраска наружных поверхностей в дождливую погоду, при повышенной влажности и при обледенении поверхности.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже -10°С и отн. влажности воздуха более 80%. Окрашивать наружные поверхности в дождливую погоду, при повышенной влажности и при обледенении поверхности.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	ТУ 2316-004-32998388-2011 с изм. 1-5