ЭМАЛЬ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ «ПРОФИ»

Тип	Специальная алкидно-уретановая эмаль
Область применения	Применяется для окраски бетонных, деревянных и металлических полов в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой (гаражи, склады, спортивные залы и другие хозяйственные помещения), а также полов расположенных снаружи помещений под навесом (балконы, террасы, веранды).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	8 - 11 м²/л в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.
Сухой остаток	55-75 %.
Плотность	1,13 - 1,20 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания при +20ºС и относительной влажности 65%	От пыли – 8-10 часов. Следующий слой можно наносить через сутки. Поверхность готова к эксплуатации через 1 неделю, однако, достигает окончательной твердости через 4 недели. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
Блеск	Глянцевый.
Цвета	Серый, светло-серый, красно-коричневый, желто-коричневый.
Атмосферостойкость	Хорошая.
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Хорошая.
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к скипидару, уайт-спириту, денатурату. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
Хранение и транспортировка	Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года.
Фасовка	0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий:
8-800-700-44-22 (звонок по России бесплатный)

ЭМАЛЬ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ «ПРОФИ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5ºС, а относительная влажность воздуха - менее 80%. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.

Предварительная подготовка

Поверхность предварительно очистить от пыли, старой краски, масляных, клеевых и других загрязнений, высушить. Бетонная поверхность должна быть сухой, выдержанной не менее 4-х недель после укладки. Ржавеющие металлические поверхности (в том числе металлические детали - скобы, шляпки гвоздей) предварительно обезжирить ацетоном и обработать антикоррозионной грунтовкой «ГФ-021 «Универсал» ТЕКС или «Эмалью-грунт РжавоSTOP «Профи» ТЕКС. Для защиты деревянных поверхностей от биопоражений загрунтовать «Биотекс ЭКО грунт «Профи» ТЕКС. Для бетонных и деревянных, ранее не окрашенных поверхностей, для первого слоя разбавить эмаль уайт-спиритом, не более, чем на 15%.

Окраска

Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом. Нанести на подготовленную поверхность методом распыления, кистью или валиком (велюровым или меховым стриженым синтетическим) в 2 слоя. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +5°С и относительной влажности не более 80%. При окраске поверхности с большой площадью рекомендуется использовать эмаль одной партии или смешивать необходимое количество эмали в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный тон.

Очистка инструментов

После проведения окрасочных работ инструменты очистить уайт-спиритом.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит уайт-спирит. Воспламеняющееся вещество.
Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. Не работать вблизи открытого огня. Беречь от детей.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускать попадания остатков эмали в канализацию, водоем или на почву. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий:
8-800-700-44-22 (звонок по России бесплатный)