



ОПИСАНИЕ

Imagine Colors 217 — полупрозрачное гибридное акриловое покрытие на водной основе для защиты деревянных поверхностей снаружи и внутри помещений. Состав подчёркивает естественный характер древесины и сохраняет рисунок её волокон.

Финиш с низкой степенью блеска в сочетании с гидрофобным воском защищает древесину от разрушения. Формула на основе гибридных полимеров обеспечивает покрытие долговечность, в том числе в условиях наружной эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Покрытие предназначено для наружных и внутренних работ. Наносится на правильно подготовленные вертикальные и горизонтальные деревянные поверхности: фасады и обшивку, заборы и ограждения, террасы и настилы, внутренние деревянные элементы.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Натуральный вид дерева — полупрозрачная текстура сохраняет природную фактуру.

UV-защита — устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Водоотталкивающие свойства — гидрофобный воск в составе.

Эластичность — покрытие следует за естественными движениями древесины.

Универсальность — для вертикальных и горизонтальных поверхностей.

Атмосферостойкость.

Водная основа, содержание ЛОС менее 250 г/л.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ранее окрашенная или тонированная древесина. Существующее покрытие необходимо полностью удалить; древесина не должна быть загерметизирована. Вымойте поверхность раствором обезжиривателя (TSP), одного литра отбеливателя и трёх литров воды: слегка увлажните древесину, нанесите раствор и выдержите 10–20 минут, не давая ему высохнуть. Протрите щёткой и промойте мойкой высокого давления (35–40 бар). Повторяйте до получения здоровой, прочной поверхности без отмерших и посеревших волокон. Дайте высохнуть 48 часов.

Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, масел, жира, ржавчины, мыла и других загрязнений, ухудшающих адгезию. Отшлифуйте древесину, чтобы раскрыть поры: вертикальные поверхности — абразивом P100, горизонтальные — P80. Для горизонтальных поверхностей настоятельно рекомендуется механическая шлифовка.

Новая или обработанная древесина, побывавшая под открытым небом. Чтобы избежать отслаивания, обязательно нейтрализуйте плесень — даже невидимую. Нанесите смесь из трёх частей воды и одной части отбеливателя, выдержите 20 минут, не давая высохнуть, затем смойте. Перед нанесением покрытия древесина должна сохнуть не менее 24 часов.

После высыхания отшлифуйте горизонтальные поверхности абразивом P80, вертикальные — P100, чтобы раскрыть волокна и улучшить адгезию. Если требуется мойка высокого давления, её выполняют до шлифования.



ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Прозрачная база (217-0) применяется только после колеровки.
- Не предназначено для блокировки выделений из древесины.
- Не наносить при температуре ниже +10 °C и под прямыми солнечными лучами.
- Не смешивать с другими продуктами.
- Не наносить поверх водоотталкивающих пропиток.
- Не предназначено для экзотических пород древесины.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Продукт готов к применению и не требует разбавления. Перед использованием тщательно перемешайте состав.

Наносите в два слоя. Время сушки между слоями — не менее 4 часов.

Чтобы состав проник в древесину и распределился равномерно, используйте качественную кисть из нейлоново-полиэфирного волокна. При нанесении валиком или краскопультом покрытие необходимо сразу растушевать кистью.

После лёгкого дождя перед нанесением выждите 8 часов, после сильного — 24 часа.

После работы промойте кисти и валики тёплой мыльной водой.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Рекомендуется ежегодно проводить визуальный осмотр поверхности и проверять, не изменилась ли и не повреждена ли древесина. Если поверхность цела и изменился только блеск, очистите и отшлифуйте её, затем нанесите один слой покрытия — это продлит защиту.

Бережная очистка поверхности допускается через 30 дней после нанесения.

ХРАНЕНИЕ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить при температуре от +10 °C до +30 °C.

Не допускать замерзания.

Хранить в недоступном для детей месте.

Держать тару закрытой, когда продукт не используется.

Утилизировать тару и остатки продукта в соответствии с местными экологическими требованиями.

ЦВЕТОВЫЕ БАЗЫ

БАЗА	ЦВЕТ	КОЛОРАНТ, НА 3,78 Л
217-0	Прозрачная	мин. 1 унция — макс. 3 унции
217-6	Красная	макс. 3 унции
217-7	Жёлтая	макс. 3 унции

ФОРМАТЫ УПАКОВКИ

0,35 л (пробник)	217-1S, 217-5S
0,9 л (кварта)	217-1Q, 217-5Q
3,78 л (галлон)	217-1G, 217-5G

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Продукт обеспечит полное удовлетворение при применении в соответствии с инструкциями производителя. Если после проверки продукт будет признан дефектным, ответственность производителя ограничивается заменой продукта и не включает стоимость работ по нанесению.

Производитель гарантирует качество продукта при соблюдении правил хранения и применения в течение срока годности — 2 года с даты производства в не вскрытой заводской таре.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IMAGINE COLORS 217

ТИП ПРОДУКТА	Полупрозрачное защитное покрытие для дерева (semi-transparent stain)	ВЫСЫХАНИЕ НА ОТЛИП*	1 час
СВЯЗУЮЩЕЕ	Гибридный акрил	ПОВТОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ*	Через 4 часа
РАЗБАВИТЕЛЬ	Вода (продукт готов к применению)	ЛЁГКАЯ ПЕШЕХОДНАЯ НАГРУЗКА*	Через 24 часа
БЛЕСК	Матовый 5–10 % при 60° 5–10 % при 85°	ЗАЩИТА ОТ ДОЖДЯ*	Через 24 часа
СУХОЙ ОСТАТОК (ПО МАССЕ)	23 %	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ*	Через 30 дней
СУХОЙ ОСТАТОК (ПО ОБЪЕМУ)	21 %	ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	Не ниже +10 °С, не под прямыми солнечными лучами
ВОС (ЛОС)	<250 г/л	ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	От +10 °С до +30 °С, не допускать заморозания
РАСХОД	7,4–12,3 м²/л (28–46 м² на 3,78 л) Зависит от пористости поверхности	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть; валик и безвоздушный краскопульт — с растушевкой кистью
ТОЛЩИНА ВЛАЖНОЙ ПЛЁНКИ	3,2–5,3 мил (0,08–0,13 мм)	РЕКОМЕНДУЕМАЯ КИСТЬ	Нейлоново-полиэфирная
ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЁНКИ	0,67–1,12 мил (0,017–0,028 мм)	КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ	2

* При +25 °С и относительной влажности 50 %. Время может отличаться в зависимости от цвета.

СЕРТИФИКАТЫ И ДОКУМЕНТЫ

Imagine Colors 217 производится на заводе MF Paints в Канаде по адресу: 1605, Dagenais West Blvd, Laval, Quebec H7L 5A3, Canada. Продукция прошла необходимые испытания на соответствие требованиям стандартов качества и санитарно-гигиеническим нормам.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Imagine Colors, Канада.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ RU.54.HC.01.008.E.000867.07.25

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЭЭ № 12/769 по форме Ф.14 МИ 17020:10

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 04.0625.27491.54319.12



СВЕРХПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДЕРЕВА

SEMI-
TRANSPARENT
STAIN

217

ACRYLIC PAINT

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

- Можно ли использовать внутри помещений?
- Да, Imagine Colors 217 подходит как для наружных, так и для внутренних работ.
- Подходит ли для горизонтальных поверхностей?
- Да, покрытие наносится как на вертикальные, так и на горизонтальные поверхности: террасы, настилы.
- Сколько слоёв наносить?
- Два слоя, с интервалом не менее 4 часов.
- Нужно ли разбавлять?
- Нет, продукт готов к применению. Разбавлять не нужно, в том числе для нанесения краскопультом.
- Нужна ли грунтовка?
- Нет. Покрытие наносится на чистую, сухую, отшлифованную древесину без старых покрытий. Не наносите его поверх водоотталкивающих пропиток.
- Подходит ли для экзотических пород?
- Нет, покрытие не предназначено для экзотической древесины и не блокирует выделения из древесины.
- Когда можно ходить по обработанной поверхности?
- Лёгкая пешеходная нагрузка возможна через 24 часа.
- Как продлить срок службы покрытия?
- Ежегодно осматривайте поверхность. Если изменился только блеск, очистите и отшлифуйте поверхность, затем нанесите один слой.