eurotex®

РОГНЕДА

ЛАК ЯХТНЫЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Состав	Алкидно-уретановая смола, уайт-спирит, УФ-фильтры α- и β-диапазонов, светостабилизаторы, регуляторы растекаемости, ускорители сушки, антисептические, биоцидные и другие добавки
Методы нанесения	Кисть, валик, распылитель
Разбавление	Допускается разбавление уайт-спиритом или ТС-1 только для грунтования, но не более 20% от общей массы состава
Колеровка	Ручная — универсальными колерными пастами «Dali»; Автоматическая — по Колеровочной карте «Акватекс&Eurotex». Для получения желаемого оттенка возможна предварительная обработка поверхности составом «Акватекс 2в1», а затем — неколерованным Яхтным лаком Eurotex. Предварительное грунтование разбавленным лаком в этом случае не требуется.
Условия применения	Температура воздуха и поверхности не ниже +5 °С. Требуемая влажность древесины не более 12%. Влажность древесины не более 20% (рекомендуется 8–12%, сухая древесина).
Количество слоев	2-4 слоя
Расход в 1 слой	Грунтование — 1 л разбавленного лака на 13-17 м²; Финишная отделка — 1 л на 8-13 м²
Время высыхания (при t° +20±2 °С)	На отлип — 4 ч.; Межслойная сушка — 12 ч.; Окончательный набор прочности — 7 суток
Срок службы	Снаружи помещений — до 8 лет; Внутри помещений — до 15 лет (зависит от эксплуатационной нагрузки)
Очистка инструмента	Универсальный растворитель Dali, уайт-спирит, ТС-1
Хранение и транспортировка	При температуре от -40 °С до +40 °С, не теряет свойств при замораживании.
Срок годности	36 месяцев
Фасовки	0,75 л; 2 л; 10 л

НАЗНАЧЕНИЕ:

1. Защита древесины:
   - от механических воздействий
   - от влаги и атмосферных воздействий
   - от УФ-излучения
   - от биопоражений
   - от проникновения загрязнений в её структуру
2. Декоративная обработка древесины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Снаружи (в т. ч. в условиях интенсивного атмосферного воздействия) и внутри помещений по любым горизонтальным и вертикальным деревянным поверхностям:

- деревянные настилы, полы, элементы террас, окна, двери, садовая мебель
- деревянные элементы всех видов морских и речных судов выше ватерлинии
- различные материалы на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера, шпон, пробка и пр.)

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

1. Отличается высокой атмосферостойкостью покрытия. В условиях морского климата образует долговечное, эластичное, ударопрочное покрытие, устойчивое:

eurotex®

РОГНЕДА

ЛАК ЯХТНЫЙ



- к статическому воздействию воды (не менее 48 часов)
- к действию слабых кислот, масел, бытовой химии
- к появлению трещин и царапин
- к истиранию и абразивному износу

2. Содержит антисептик, обеспечивает надежную защиту от биопоражений
3. Защищает от солнечного излучения и выгорания: содержит УФ-фильтры α- и β-диапазонов, УФ-абсорберы
4. Подчеркивает природный рисунок древесины
5. Легко наносится, глубоко проникает в структуру древесины

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
Перед применением тщательно перемешать. При обработке пораженной или ранее окрашенной древесины предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) поверхность от старых отслаивающихся покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений и обеспылить.

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ:
1. Перед применением перемешать.
2. Перед нанесением загрунтовать поверхность в 1 слой.
3. Грунтование производится одним из составов:
   - Лак, разбавленный Универсальным растворителем Dali, уайт-спиритом или ТС-1 (не более 20% от объема состава);
   - Акватекс Грунт-антисептик;
   - Акватекс Грунт-антисептик Гибридный.
4. После высыхания нанести лак в 2–3 слоя без разбавления.
5. Шлифовка между слоями обязательна с последующим обеспыливанием.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ:
- При желании получить цветное покрытие предпочтительно предварительно затонировать поверхность совместимыми защитно-декоративными составами, а не колеровать непосредственно лак.
- Мелкие детали удобнее обрабатывать методом окунания.
- Для нивелирования незначительных дефектов покрытия и улучшения межслойной адгезии рекомендуется производить легкую шлифовку после каждого слоя мелкозернистой наждачной бумагой.
- Частично использованный лак для последующего хранения рекомендуется перелить в металлическую или стеклянную тару таким образом, чтобы она была полностью заполнена. Это позволит избежать испарения растворителя и образования поверхностной пленки.

ГК «Рогнеда»
Россия, 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 10
тел./факс: (495)730-02-99