eurotex®

РОГНЕДА

ПАРКЕТНЫЙ ЛАК ЭКО



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Состав	Модифицированная акриловая дисперсия, целевые добавки, вода
Методы нанесения	Кисть, валик, распылитель
Разбавление	Допускается разбавление водой только для грунтования из расчёта 4 л воды на 1 л лака
Колеровка	Ручная — универсальными колерными пастами «Dali»; Автоматическая — по Колеровочной карте «Акватекс&Eurotex». Колерованный лак применяется в качестве первого лессирующего слоя с последующей лакировкой в 2 слоя бесцветным лаком. Для снижения интенсивности цвета допускается разбавление колерованного лака бесцветным лаком.
Условия применения	Температура воздуха и поверхности не ниже +5 °С. Требуемая влажность древесины не более 15%.
Количество слоев	Для грунтования — 1 слой; Для финишного покрытия — 2–3 слоя
Расход в 1 слой	Грунтование — 1 л разбавленного лака на 13-17 м²; Финишная отделка — 1 л на 8-13 м²
Время высыхания (при t° +20±2 °С)	Межслойная сушка — 3–5 часов; Полное высыхание: готовность к легкой эксплуатации (хождению) — через 12 часов; Готовность к эксплуатации (ковры, мебель) — 7–10 дней; Полный набор свойств покрытия — 21 день
Срок службы	Зависит от интенсивности эксплуатационной нагрузки, а также частоты и интенсивности влажного истирания (мытья)
Очистка инструмента	Вода
Хранение и транспортировка	Выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания или однократное замораживание на период транспортировки до -40 °С в течение 30 дней. Оттаивать при комнатной температуре не менее 12 суток.
Срок годности	24 месяца
Фасовки	0,8 л; 2,2 л

НАЗНАЧЕНИЕ:

1. Защита древесины:
   - от механических воздействий
   - от воздействия влаги
   - от проникновения загрязнений в её структуру
2. Декоративная обработка древесины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Внутри помещений, в т. ч. неотапливаемых, по горизонтальным и вертикальным поверхностям:
- По всем видам паркета и других деревянных полов.
- По новым и старым (неокрашенным или очищенным от старого ЛКП) деревянным основаниям (половая доска, лестницы, стены, двери, мебель и др.).
- По материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера, шпон, пробка и др.).

Разрешен к применению в том числе в лечебно-профилактических, детских дошкольных и образовательных учреждениях, предприятиях пищевой отрасли и спортивных сооружениях.

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

1. Образует долговечное, эластичное, ударопрочное покрытие, устойчивое:
   - к статическому воздействию воды (не менее 24 часов)

eurotex®

РОГНЕДА

ПАРКЕТНЫЙ ЛАК ЭКО



- к действию слабых кислот, масел, бытовой химии
- к появлению трещин и царапин
- к истиранию и абразивному износу

2. Быстро сохнет: через 12 часов по покрытию можно ходить
3. Система натуральных восков в составе существенно повышает твердость и влагостойкость покрытия
4. Экологичный: не содержит органических растворителей
5. Не имеет неприятного запаха
6. Легко наносится, глубоко проникает в структуру древесины
7. Подчеркивает природный рисунок дерева

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
Ранее окрашенную или пораженную древесину предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) от старых отслаивающихся покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений.

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ:
- Перед применением перемешать лак, дождаться оседания пены
- Загрунтовать лаком, разбавленным чистой (дистиллированной) водой (4 л воды на 1 л лака)
- После высыхания нанести в 2–3 слоя с обязательной промежуточной шлифовкой и обеспыливанием.
- По окончании работ промыть инструмент водой

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ:
- При желании получить цветное покрытие наиболее предпочтительный вариант — предварительно затонировать поверхность совместимыми защитно-декоративными составами, а не колеровать непосредственно лак.
- Мелкие детали удобнее обрабатывать методом окунания.
- Для нивелирования незначительных дефектов покрытия и улучшения межслойной адгезии рекомендуется производить легкую шлифовку после каждого слоя мелкозернистой наждачной бумагой с последующим обеспыливанием.

ГК «Рогнеда»
Россия, 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 10
тел./факс: (495)730-02-99