Гидроизоляция с армирующими фиброволокнами **NEOMID 780**

ТИП

Мастика гидроизоляционная с армирующими фиброволокнами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для создания сплошной бесшовной гидроизоляции внутри влажных и мокрых помещений, а также снаружи перед облицовкой кафельной плиткой в ванных комнатах, туалетах, душевых, кухнях, прачечных, подвальных помещениях, на балконах, террасах и т.д.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для нанесения на бетон, штукатурку, кирпичную кладку, гипсокартон, гипсовую штукатурку, дерево, фанеру во влажных помещениях и снаружи под облицовку плиткой. Не предназначена для мест, постоянно подвергающихся воздействию значительных динамических нагрузок и повышенного давления воды, например, бассейнов, колодцев и специальных резервуаров. Не может применяться в качестве финишного покрытия в местах, подверженных истиранию и/или воздействию солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



ЦВЕТ

Светло-зеленый

БЛЕСК

Матовый

РАСХОД НА 1 СЛОЙ

120-400 г/м² в зависимости от толщины слоя и шероховатости поверхности.

ФАСОВКА

1,3 кг, 3 кг, 6 кг, 12 кг

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик и распыление

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 70%

В зависимости от толщины слоя и впитывания поверхности время высыхания однослойного покрытия на отлип не более 2 часов. Полное высыхание не менее 24-36 часов после нанесения последнего слоя. **Внимание!** Облицовка плиткой или оштукатуривание допускается не ранее чем через 48 часов после нанесения последнего слоя.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ

Температура обрабатываемой поверхности и окружающей среды должна быть от +10 до +35°С, относительная влажность воздуха не выше 80%.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли и жира. Отслаивающийся материал и старые непрочные покрытия следует удалить. Ранее нанесенные меловые или известковые покрытия должны быть полностью удалены до прочного основания. Поверхности, зараженные грибком, плесенью или другими биопоражениями очистить средством для удаления плесени Neomid 600 или Neomid Bio Ремонт.

ОКРАСКА

Перед применением мастику тщательно перемешать. Состав готов к применению. Не разбавлять! Наносить на подготовленную поверхность при помощи кисти, валика или шпателя в 2-3 слоя. Минимальная рекомендуемая толщина общего слоя гидроизоляционной пленки 0,4 мм.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

В ходе эксплуатации гидроизоляции как самостоятельного покрытия необходимо следить за ее целостностью и, при необходимости, восстанавливать ее нанося дополнительные слои.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже +10 и не выше + 35°С. Допускается до 10 циклов кратковременного замораживания при температуре до -20°С. Размораживание необходимо проводить при комнатной температуре. После размораживания продукты необходимо перемешать.
Срок хранения: 18 месяцев.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.
При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru