Наименование:	Грунтовка акриловая «Бетонконтакт» ВД-АК-0301
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Предназначена для предварительной обработки под штукатурку плотных, гладких, плохо впитывающих оснований с целью улучшения сцепления последующих отделочных слоёв с поверхностью, а также перед укладкой керамической плитки, не используемой в чашах плавательных бассейнов и резервуаров с питьевой водой. Используется для внутренних и наружных работ во всех типах зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции
Свойства и особенности:	Грунтовка представляет собой вязкую грубодисперсную однородную массу. Создаёт шероховатую поверхность, повышающую адгезию, обладает водостойкостью. Снижает водопоглощение основания.
Колеровка:	Может быть подколерована колеровочными красками ТМ "VGT".
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой.
Способ нанесения:	Грунтовку наносить кистью в один слой. Нанесение последующих отделочных слоёв производится только после полного высыхания грунтовки.
Расход:	Ориентировочный расход 350-500 г/м².
Время высыхания:	До отлипа составляет 2-4 часа, полное высыхание не менее 24 часов, при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. ЛКМ размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, грубодисперсный наполнитель.
Плотность:	1,65 г/см³.
Сухой остаток:	Не менее 70%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%. Не наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%. Наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.

Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	3 года с даты изготовления.
Технические условия:	ТУ 2316-013-32998388-2010 с изм. 1-4