Ultra Resist Гостиные и Офисы



Ультрастойкая матовая краска для стен и потолков

- **Создает «Эффект лотоса» на поверхности – отталкивает влагу и защищает от пятен**
- Легко очищается от бытовых загрязнений
- Образует поверхность, устойчивую к царапинам и ударам

Описание

Ультрастойкая латексная краска на водной основе усилена воском, который защищает поверхность от грязи и влаги. Особо прочное покрытие легко моется от загрязнений с использованием чистящих средств. Не имеет резкого запаха, обладает отличной укрывистостью, экономично расходуется, легко наносится без разбрызгивания и потеков.
Исключительно износостойкие краски **Luxium Ultra Resist** с технологией **Ultra Resist** — это 7-кратный запас прочности покрытия ваших стен*

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для помещений с умеренной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой, таких как офисы, коридоры, прихожие, рестораны, отели, приемные, медучреждения. **Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.**

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для обеспыливания, подготовки новых поверхностей и оснований под повторное окрашивание, обеспечения адгезии полимерных шпатлёвок используйте грунт **Luxium Bindo Primer**, а для сильно впитывающих и мелящих поверхностей, оснований, выровненных гипсовыми шпатлёвками, и под финишную отделку ответственных зон — грунт **Luxium Bindo Base**. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5…+30 °С и влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Технические данные

Уникальные компоненты	Восковая добавка
Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 60%
Плотность	≈1,347 кг/л (база BW) ≈1,261 кг/л (база BC)
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход на один слой	До 12 м²/л
Базы	BW, BC
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью со средствами бытовой химии и абразивными материалами (порошкообразные вещества), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска

7

Gardner 60°

READY TO SPRAY

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I II III IV V

Упаковка

1 л 2,5 л 9 л

* в 7 раз прочнее по сравнению с обычными водно-дисперсионными интерьерными красками Luxium.