

TIKKURILA

EURO FILLER LIGHT

ЕВРО ФИЛЛЕР ЛАЙТ

ТИП	Легкая шпатлевка для стен и потолка.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для финишной отделки неокрашенных и ранее окрашенных поверхностей (водно-дисперсионными и алкидными красками) при условии соблюдения технологии, а также полного и частичного выравнивания гипсовых, гипсокартонных плит с использованием шовной ленты, ДВП, бетонных, пенобетонных, газобетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей в сухих помещениях под окраску и оклеивание обоями.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для сухих помещений в системе с грунтовкой Euro Primer или Prof Base и красками Euro White, Euro Smart 2, Euro Matt 3, Euro Power 7, Euro Trend, Euro Extra 20, Prof Euro 20, Prof Euro 2, Prof Euro 3, Prof Euro 7, а также красками Harmony, Joker и др.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

EURO FILLER LIGHT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

База	KTA BASE
Цвет	Колеруется по каталогу Tikkurila «Color Light». Шпатлевку необходимо перемешать перед колеровкой. Во избежание различий в оттенке используйте шпатлёвку одной партии. Шпатлевка также может использоваться в неколерованном виде. Внимание: возможность колеровки предусмотрена прежде всего с целью сокращения расхода финишного покрытия. Повторное воспроизведение цвета не гарантируется.
Расход	на 1 слой: 0,7 л/м² при толщине слоя 1 мм.
Фасовка	0.9 л, 2.7 л, 9 л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится шпателем.
Время высыхания	2-24 часа в зависимости от толщины слоя.
Плотность (кг/л)	Около 1,2 кг/л.
Сухой остаток по объему (%)	Около 65%.
Хранение и транспортировка	Защищать от мороза. Хранить и транспортировать при t выше 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности - 2 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

EURO FILLER LIGHT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске
Поверхность должна быть сухой и чистой. Работы проводить при температуре не ниже 5°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Предварительная подготовка
Неокрашенные поверхности:
Поверхность очистить от загрязнений, старые непрочные покрытия удалить, крупные дефекты, кирпичные и деревянные основания выровнять штукатурным раствором. Поверхность прогрунтовать грунтовкой Tikkurila Euro Primer.

Ранее окрашенные поверхности:
Удалить слабо держащуюся краску. Поверхность вымыть моющим средством, затем тщательно промыть водой. После высыхания отшлифовать твердые, глянцевые поверхности до матового состояния, пыль удалить. При необходимости крупные дефекты выровнять штукатурным раствором. Сильно впитывающие участки прогрунтовать грунтовкой Tikkurila Euro Primer.

Выравнивание
Наносить шпателем на сухую подготовленную поверхность в один или несколько слоев. Второй и последующие слои наносить при полном высыхании предыдущего слоя. Рекомендуемая толщина слоя - 1-3 мм, в трещинах - до 5 мм. После полного высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить.
При минимальной толщине слоя шпатлевку также можно использовать для создания финишного покрытия со структурной поверхностью. Для отделки поверхности использовать специальные инструменты для декорирования. Структурное финишное покрытие не является влаго- и водостойким, для повышения износостойкости использовать водно-дисперсионные ЛКМ (лак, лазурь, краска).

Очистка инструментов
Сразу после использования вымыть водой. Засохшую шпатлевку удалить механическим способом.

Окружающая среда и безопасность
Материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.