Наименование:	Эмаль ВД-АК-1179 универсальная перламутровая
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Предназначена для декорирования различных типов поверхностей: дерева (багета), гипса, керамики, металла, обоев, пенополистирольных покрытий и декоративных штукатурок. Придает изделиям специфический блеск и подчеркивает их фактуру. Применяется для наружных и внутренних работ во всех типах зданий и сооружений (А-В).
Свойства и особенности:	Обладает широкой универсальностью применения, высокой свето-, водо- и атмосферостойкостью. Декоративный эффект эмали зависит от цвета подложки, толщины слоя покрытия и способа нанесения. Выпускается несколько цветов: «золото», «бронза», «серебристо-белая», «гранат», «жемчуг», «хамелеон».
Колеровка:	Можно колеровать вручную высококонцентрированными колеровочными пастами ТМ "VGT".
Класс истирания (DIN EN13300):	1 класс истирания.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. При окраске поверхностей рекомендуется предварительное грунтование металлических поверхностей грунтовкой по металлу ТМ "VGT", минеральных - грунтовкой глубокого проникновения. Для усиления цвета под перламутровые эмали подложку можно заколеровать или окрасить цветными водно-дисперсионными материалами.
Способ нанесения:	Эмаль наносить кистью, валиком или тампоном в 1-2 слоя.
Расход:	Ориентировочный расход эмали 100-250 г/м² на один слой при нанесении на гладкое основание. Практический расход зависит от способа нанесения и шероховатости поверхности.
Время высыхания:	До отлипа - 2 часа, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 28 суток.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Не замораживать! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, перламутровый пигмент.

Плотность:	1,41 г/см³.
Сухой остаток:	Не менее 25%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%. Замораживать, подвергать воздействию прямых солнечных лучей, складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2313-012-32998388-2010 с изм.1-6