Наименование:	Краска ВД-АК-1180 интерьерная моющаяся супербелая
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Предназначена для окраски стен, потолков и различных типов обоев в помещениях с повышенной влажностью во всех типах зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции, а также для окрашивания наружных поверхностей, защищённых от прямых атмосферных воздействий.
Свойства и особенности:	Краска представляет собой белую (база С - прозрачную), вязкую, маслянистую на ощупь жидкость. После высыхания образует ровную матовую поверхность с высокой белизной. Краска обладает хорошей укрывистостью, влагостойкостью и светостойкостью (не желтеет в процессе эксплуатации), образует «дышащее» покрытие. Имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным и оштукатуренным поверхностям.
Колеровка:	Краску интерьерную моющуюся можно колеровать вручную колеровочными красками или высококонцентрированными колеровочными пастами ТМ "VGT". Автоматическая колеровка: База А - в пастельные тона; База С - в насыщенные тона. Во избежание отмарывания и снижения прочностных свойств добавлять не более 4% колеровочной пасты для базы А и не более 10% для базы С.
Белизна:	Не менее 90%.
Блеск покрытия по ФБ-5, %:	3%.
Класс истирания (DIN EN13300):	3 класс истирания.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Слабые и мелящие поверхности рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения ТМ "VGT", прочные основания - грунтовкой укрывающей ТМ "VGT".
Способ нанесения:	Наносить кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется двухслойное нанесение краски с межслойной сушкой 1 час.
Расход:	Ориентировочный расход краски 160-180 г/м² на один слой при нанесении на гладкое основание. Практический расход зависит от способа нанесения и шероховатости поверхности.
Время высыхания:	До отлипа - 1 час, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной

	уборке достигается через 28 суток. Допускается влажная уборка с помощью мягкой поролоновой губки.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. ЛКМ размораживают при темпера- туре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, наполнитель, пигмент (кроме Базы С), модифицирующие добавки.
Плотность:	Супербелая - 16,7 г/см³; База А - 1,60 г/см³; База С - 1,36 г/см³.
Сухой остаток:	База А - не менее 55%; База С - не менее 50%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	ТУ 2316-004-32998388-2011 с изм. 1-5