KELLY-MOORE
DURAPOXY EXTERIOR PAINT

KELLY-MOORE PAINTS

АНТИВАНДАЛЬНАЯ КРАСКА
ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

KELLY-MOORE_DURAPOXY EXTERIOR PAINT

КРАСКА ФАСАДНАЯ СУПЕРПРОЧНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ

Инновационное покрытие на основе премиального 100% акрила, разработанное на основе формулы с высокой степенью укрывистости, которая обеспечивает превосходную защиту от УФ-излучения и атмосферного воздействия в условиях плохой или непредсказуемой погоды.

Разработано для создания фасадных покрытий премиального качества для регионов с экстремальными перепадами температур и высокой влажностью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

- Создает роскошное фасадное покрытие.
- Пожизненная гарантия – обеспечивает длительную защиту от УФ-лучей, влаги и атмосферного воздействия.
- Быстросохнущее покрытие – через 1 час устойчиво к воздействию влаги и осадков.
- Содержит антигрибковые добавки – предотвращает и блокирует образование грибка и плесени на красочной пленке.
- Высокие показатели укрывистости – идеальная маскировка небольших дефектов поверхности, создает идеально ровное покрытие.
- износостойкая, устойчива к механическому воздействию и мытью с использованием моющих средств и щетки;
- самогрунтующаяся краска – обладает выдающейся адгезией к твердым глянцевым поверхностям, эмалевым и лаковым поверхностям, панелям без ошкуривания и матирования;
- не восприимчива к загрязнениям, самоочищающаяся;
- идеальна для подкрашивания и локального ремонта;
- увеличивает период фасадных работ – может наноситься при температуре от +2С.
- паропроницаемая – идеальна для вентилируемых фасадов или поверхностей.

АДГЕЗИЯ: исключительная адгезия без предварительного грунтования к новым и ранее окрашенным поверхностям: бетон, гипс, штукатурка, кирпичная кладка, металл, дерево, ДВП, алюминиевый или виниловый сайдинг и т.п.

В ситуациях нанесения DuraPoxy Exterior Paint на сильно пористые, сверхплотные или ультраглянцевые поверхности, при наличии на поверхности пятен танина или других сложных пятен рекомендуем использовать грунт Kelly-Moore General Purpose.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

предназначена для коммерческого, индустриального или бытового использования для окрашивания новых или реновации ранее окрашенных фасадов, сайдинга, карнизов, дверей, окон, погонажных изделий, цоколей, водостоков, веранд, шпалер и ограждений. Отличное решение для ремонта новых фасадов в новостройках.

БЛЕСК

MATTE- глубоко матовое покрытие (степень блеска: 3-5% при 60º).

КОЛЕРОВКА / ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: существует 3 базы для колеровки

База WHITE – как самостоятельное белое покрытие и как база для колеровки в светлые пастельные тона;

KELLY-MOORE DURAPOXY EXTERIOR PAINT

KELLY-MOORE PAINTS

АНТИВАНДАЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

Добавление колорантов не более 59 мл/3,78 л.
База DEEP – база для колеровки в глубокие, насыщенные оттенки
Добавление колорантов 118мл- 236мл /3,78 л.
База NEUTRAL- база для колеровки нейтральная, для ярких и темных оттенков
Добавление колорантов 236мл – 354мл /3,78 л.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО СЛОЕВ: 2 слоя по подготовленной поверхности.

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с синтетической щетиной, качественный валик с ворсом из микрофибры 10-18мм, краскопульт, безвоздушный распылитель с высоким давлением – 1500-2500 psi (105-170 bar) и сопло 0,017-0,019" (0,43-0,48 мм).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	100% акриловый полимер, диоксид титана, вода
Разбавитель	Вода
Сухой остаток (масс.)	39%
Плотность	1,37 кг/л
ЛОВ	<50 г/л
Время высыхания на отлип	1 час
Время высыхания между слоями	4 часа
Время высыхания полное	7 дней
Влажная уборка с моющими средствами	30 дней
Расход (кв.м.) на 1 слой	10 кв.м./л
Визуальный эффект	Идеально гладкое покрытие степени блеска: • Matte – ультраматовая
Базы	• White&Light – белая база (используется самостоятельно или для светлых и пастельных тонов) • Deep – для насыщенных тонов • Neutral – для ярких, глубоких оттенков
Система колеровки	Kelly-Moore ColorStudio Collection
Очистка инструментов	Теплая вода с мылом
Срок годности	5 лет
Упаковка	Банка 3,78л
Условия транспортировки и хранения	Беречь от замораживания! Температура хранения и транспортировки +5С/+50С

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Протрите поверхность влажной тряпкой, чтобы удалить пыль, грязь, мыльную пленку и другие поверхностные загрязнения. Удалите жировые и масляные пятна, воск, обойный клей подходящими очищающими средствами. Плесень и грибок удалите с помощью 10% водного раствора бытового отбеливателя. Всю отслаивающуюся ржавчину и краску удалите скребком или наждачной бумагой №80-150. Трещины и дыры заполните

шпатлевкой, после высыхания отшлифуйте до гладкого состояния. Перед нанесением краски удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить при температуре воздуха, материалов и поверхности от 2ºС до 37ºС и относительной влажности менее 50%.
Тщательно перемешайте содержимое банки перед использованием.
При использовании нескольких банок заколерованной краски, смешайте их содержимое в отдельном контейнере для обеспечения однородного оттенка покрытия.

Рекомендуется наносить в 2 слоя с соблюдением временного интервала между ними:

*первый слой выступает в качестве грунта и заполняет поры, создавая базу для верхнего слоя;

*второй слой создает эффектное покрытие и прочную защитную пленку.

Разбавление краски не рекомендуется. Только по необходимости, чистой водой, не более 10% от объема краски.

Слегка увлажните водой валик или кисть перед нанесением.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21ºС и относительной влажности 50%)

- до отлипа – 1 часа;
- повторное нанесение – через 4 часа;
- полное отверждение – через 7 дней;
- влажная уборка с моющими средствами – через 30 дней

При уменьшении температуры воздуха время высыхания увеличивается.

Очистка: очищайте инструменты теплой мыльной водой. Для очистки распылительного оборудования, следуйте указаниям производителя БВР. Потеки и капли краски немедленно очищайте чистой влажной тряпкой.

Меры предосторожности: может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.
Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.
Держите подальше от детей!
Беречь от замораживания!

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет**.** Дата изготовления на упаковке.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Kelly-Moore Paint Company Inc.
ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ Вы можете направлять на: www.kelly-moore,com.