Защитная декоративная пропитка для древесины
NEOMID BIO COLOR AQUA

ТИП
Деревозащитный декоративный состав на акриловой основе для высокоэффективной защиты и декоративной отделки деревянных поверхностей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначен для обработки бревенчатой, пиленой и строганой древесины с целью защиты от атмосферных осадков, выцветания и растрескивания, а также предотвращения поражения гнилью, грибами, плесенью, насекомыми древоточцами и короедами снаружи и внутри помещения

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для окраски деревянных фасадов, заборов, хозяйственных построек, садовой мебели, окон, дверей, а также стен и потолков внутри помещений. Не применять для поверхностей, подвергающихся износу (полы, ступени и т.п.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



ЦВЕТ
Бесцветный и готовые цвета по каталогу. Состав разных цветов можно смешивать между собой для получения новых оттенков. Бесцветный состав можно заколеровать с применением *"Колер-паст пигментных NEOMID"*. Пасты можно добавлять не более 5% по массе. Для наружных работ бесцветный состав рекомендуется использовать только в колерованном виде. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета дерева, а также толщины и количества слоев. Для проверки цвета рекомендуется сделать пробную выкраску на образце древесины окрашиваемой поверхности. Во избежание различий в оттенках используйте состав одной партии.

БЛЕСК
Шелковисто-матовый

РАСХОД НА 2 СЛОЯ
10-12 м²/л на строганную древесину
5-7 м²/л на пиленую древесину

ФАСОВКА
0,9 л, 2,7 л, 9 л

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть и распыление

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%

Высыхание одного слоя 2 часа. При низкой температуре и/или высокой относительной влажности время высыхания увеличивается

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой (влажность древесины не более 20%). Во время нанесения и высыхания лазури температура древесины и воздуха должна быть не ниже +5°С и относительная влажность воздуха не выше 80%. Не рекомендуется проводить окрашивание при температуре воздуха выше +35°С, при сильном ветре и на поверхности под воздействием прямых солнечных лучей

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

1. Новая необработанная поверхность

Очистить поверхность от грязи, пыли и прочих загрязнений проволочной или волосяной щеткой. При наличии на дереве гнили, грибка или плесени необходимо удалить их составом *"NEOMID 500"*. Излишки смолы в древесине нужно удалить ветошью, смоченной уайт-спиритом и дождаться полного испарения растворителя перед окраской. Для обеспечения более долговечной защиты необходимо обработать древесину антисептическими составами *"NEOMID BASE", "NEOMID 440"* или *"NEOMID 400"*. Для улучшения адгезии к поверхности и сокращения расхода финишного покрытия рекомендуется предварительно нанести *«NEOMID BIO ГРУНТ антисептический».*

2. Обработанная ранее антисептиком или лазурью поверхность

Удалить отслоившиеся и/или торчащие волокна древесины скребком или щеткой. Очистить поверхность от грязи и пыли, и, при необходимости, обработать составом *"NEOMID 500"* для удаления плесени или грибка. Если на поверхности дерева остается глянцевая пленка, то ее нужно удалить циклевкой или, по крайней мере, зашкурить до матового состояния. Рекомендуется проверить на небольшом участке совместимость с ранее нанесенным покрытием

ОКРАСКА

Состав необходимо перемешать перед началом работ и периодически перемешивать в ходе окраски. Наносить на подготовленную поверхность вдоль направления волокон дерева кистью или распылением в 2 слоя (на поверхности подверженные воздействию прямых солнечных лучей рекомендуется нанести 3 слоя состава), при этом финишный слой рекомендуется наносить кистью. Особо тщательно нужно обрабатывать торцы бревен, бруса или досок. Состав поставляется готовым к нанесению, но для нанесения распылением допускается его разбавить водой до 10% по объему.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Необходимо постоянно следить за состоянием окрашенной поверхности и, при необходимости, своевременно проводить ремонтную окраску. На срок до проведения ремонтной окраски влияют: место расположения окрашенного объекта, сторона света, интенсивность атмосферных воздействий и другие факторы

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Состав не токсичен и пожаровзрывобезопасен. Обладает раздражающим действием на кожные покровы и слизистые оболочки. При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор, защитную одежду. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании на кожу или в глаза немедленно обильно промыть теплой водой. При необходимости обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку от материала. Хранить в плотно закрытой таре. **Беречь от детей!**

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Не замораживать! Хранить и транспортировать при температуре от +5°С до +35°С. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.
Срок годности 24 месяца со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.
При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru