ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

WOODMATE 1870

Алкидная Пропитка по Дереву для Наружных Работ на Основе алкидных смол и Натуральных Масел, Полупрозрачная.

Для вертикальных и горизонтальных поверхностей

ОПИСАНИЕ

Покрытие **Woodmate 1870**– это полупрозрачная гибридная пропитка по дереву для наружных работ на основе алкида и смеси натуральных масел. Входящие в состав пропитки натуральные масла глубоко проникают в древесину и подчеркивают природную красоту дерева. Долговечное покрытие, обладающее водоотталкивающими свойствами и стойкостью к УФ излучению.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Покрытие **Woodmate 1870** предназначено для наружных работ. Подходит для всех видов древесины, включая сосну, кедр, красное дерево, обработанную древесину, круглые лесоматериалы. Возможно наносить как на вертикальные, так и на горизонтальные поверхности. Покрытие предназначено для новых или восстановленных деревянных поверхностей, включая бревна, доски, клееный брус, деревянные настилы, сайдинг, деревянные ограждения, ступени лестниц и садовую мебель и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВЯЗУЮЩЕЕ: алкид + натуральное масло

ЦВЕТ: колеровочная база

РАЗБАВИТЕЛЬ: уайт-спирит (450-0 MFSol)

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗГОРАНИЯ: 42

% ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ПО МАССЕ: 34%

% ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ПО ОБЪЕМУ: 29%

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: не относится

СТАНДАРТЫ: не относится

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для любой древесины (кедр, сосна, ель и т.д.).
- Превосходная влагостойкость. Дышащее покрытие. Предохраняет поверхность от влаги.
- Великолепная износостойкость. Благодаря этому свойству пропитка рекомендуется для покраски настилов и террас, лестниц и мебели.
- Превосходная стойкость к воздействию УФ излучения позволяет использовать пропитку для бревенчатых домов, на которые УФ излучение оказывает максимальное разрушительное воздействие. У бревенчатого дома, в отличие от плоских вертикальных или горизонтальных поверхностей, в солнечный день верхняя часть бревна нагревается, в сравнении с температурой окружающей среды (+35°C), более чем в 2 раза (до +75°C).
- Легко ухаживать

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не наносить при температурах ниже 10°C.
- Не наносить под прямыми солнечными лучами или на горячую поверхность.
- Не наносить слишком толстым слоем.
- Не смешивать с другими материалами.
- Не наносить на поверхности, обработанные силерами (заполняющие поры древесины покрытия) или пропитками.
- Не наносить на деревянные поверхности с уровнем влажности более 12%.
- Необходимо колеровать.

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

При 25°C.
При относительной влажности 50%.
Может отличаться, в зависимости от цвета и структуры дерева.

УКРЫВИСТОСТЬ (ДЛЯ 3.78 Л): 6.5-16.5 м^2

Зависит от пористости поверхности.

ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ:

Мокрого слоя: не относится

Высохшего слоя: не относится

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

До отлипа: 6 часов

Нанесение второго слоя: 24 часа

Неинтенсивное движение: 24-48 часов

Можно заносить мебель: 48-72 часа

Очистка: 5-7 дней

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:

Кисть √

Валик √

Безвоздушный распылитель √

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ

Отложить процесс нанесения:

- на 8 часов, если прошел средний по интенсивности дождь,
- на 24 часа, если прошел сильный дождь.

ХРАНЕНИЕ: 10°C до 30°C.

КОЛЕРОВОЧНАЯ БАЗА	ФОРМАТ			
	946 ML	3.78 ML	18.9 ML	
Прозрачная База	√	√		макс. 2.5 унц. колоранта/ 3.78л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Древесина, ранее обработанная краской или пропиткой: Перед использованием пропитки, ранее нанесенное на поверхность покрытие необходимо полностью удалить. Перед нанесением не обрабатывать поверхность силерами. Очистить поверхность щеткой, после чего промыть водой под давлением 500-600 lbs. Зашкурить поверхность наждачной бумагой с зернистостью №60 единиц. Повторять обработку, если потребуется, до тех пор, пока не будет удалена вся испорченная древесина. Дать дереву высохнуть 48 часов. Поверхность должна быть сухой и чистой; на ней не должно быть пыли, масла, жира, ржавчины, мыла или каких-то других загрязнителей, которые не дадут пропитке подействовать. **ПЛЕСЕНЬ И НЕОБРАБОТАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:** При нанесении на подвергшиеся негативному атмосферному воздействию обработанные или необработанные поверхности, настоятельно рекомендуется нейтрализовать рост грибка, чтобы предотвратить отслаивание. Использовать раствор из 1 части отбеливателя и 3 частей воды. Дать раствору подействовать 20 минут. После этого промыть водой и дать дереву высохнуть не менее 24 часа до нанесения пропитки.	Каждый год проводить визуальный осмотр поверхности. Если потребуется, промыть поверхность чистой водой и нанести один слой пропитки. **ГАРАНТИЯ** При использовании согласно инструкциям Производителя, данный продукт будет полностью соответствовать заявленным свойствам.
НАНЕСЕНИЕ	**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**
Данная пропитка представлена в базе под колеровку, что позволяет ее колеровать в разнообразные цвета. Чтобы получить подробную информацию, обратитесь к продавцу.	• Держать вне зоны доступа детей. • Хранить с закрытой крышкой, когда не используется. • Хранить при комнатной температуре. • Использовать только в хорошо проветриваемом месте.
Новая древесина:	
Наносить при температурах от 10°C до 30°C. Отложить процесс нанесения на 8 часов, если прошел средний по интенсивности дождь, на 24 часа, если прошел сильный дождь. Не наносить на деревянные поверхности с уровнем влажности более 12%. Наносить кистью с длинной щетиной ровным слоем вдоль волокон дерева. Нанести по ширине 2-3 деревянных досок, после чего нанести пропитку по длине, чтобы не были видны границы окрашиваемых участков. При нанесении валиком или краскопультом, быстро выровнять поверхность кистью. Все излишки материала, которые не впитались в дерево, убрать кистью.	