МАДЖОРЕ MAGGIORE

СУПЕРСТОЙКАЯ МАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИДЕАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОПИСАНИЕ

MAGGIORE - идеально подходит для окрашивания больших поверхностей подвергающихся повышенным механическим нагрузкам и нуждающихся в частой влажной уборке с моющими и чистящими средствами, в том числе в торговых и офисных центрах, школах, детских садах, больницах, крытых автостоянках. Имеет сертификат разрешающий применение в детских и лечебно-профилактических учреждениях. Для внутренних работ.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности помещений.
- Поверхности из гипса и гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или синтетической основы, просушенные, неосыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные поверхности на минеральной основе, при условии, что они поглощают влагу.

Поверхность должна быть соответственно подготовлена, следуя указаниям главы «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ». Не наносить на поверхности непросохшие и имеющие высокое содержание щёлочи. Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной просушки в течение четырех недель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: акриловый сополимер в водной дисперсии
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,33 ± 0,05 кг/л
- Растворитель: вода
- Степень блеска EN ISO 2813: <5 очень матовый
- Сухой остаток (белая база): 55± 2%
- Устойчивость к мытью UNI EN 13300: класс 1
- Вязкость согласно UNI 8902: 17000 ± 2000 сПз при 25°C (по ротационному вискозиметру Брукфильда)
- Время высыхания (при 25 °C и 65% относительной влажности): поверхностное через 30 минут; повторное нанесение краски - через 4 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удостовериться в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана. В случае необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и уплотняющими средствами.
- Удалить при помощи щетки или промывания возможные выступающие участки старой краски. Полностью удалить отслоившиеся известковые краски и темперы.

Оштукатуренные поверхности:
- Трещины должны быть соответствующим образом расширены и заполнены специальными уплотняющими составами (штукатуркой и подобными).
- Удостоверившись в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана, нанести микронизированную грунтовку без растворителей NANOFIS или INTEROFIS

*(Разведение грунтовки и количество ее нанесения прямым образом зависят от впитывающей способности поверхности. Для определения расхода материала рекомендуется произвести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности. Проконсультироваться с соответствующим техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:

Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Влажность поверхности: <10%
Избегайте нанесение материала при прямом попадании солнечных лучей.
- Инструменты: кисть, валик, краскопульт и безвоздушный краскопульт airless.

- Количество слоев: минимум 2 слоя.
- Разбавитель: вода.
- Разведение: готова к использованию; для нанесения на пористые поверхности развести до 0-5% водой.
.при нанесении безвоздушным краскопультом разбавление меняется в зависимости от применяемого оборудования и рабочего давления.
- После использования промыть инструменты водой
- Расход материала: 8-10 м.кв./л. на слой при нанесении на гладкие и средне впитывающие поверхности.
Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для точного определения расхода.

КОЛЕРОВКА

Колеровка осуществляется по системе подбора цветов Tintometrico Marcromie.
В случае использования различных партий колерованного материала рекомендуется вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия оттенков.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
Хранить вдали от влаги.
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности: 3 года.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза EU (Dir. 2004/42/EC)
Категория A/a: матовые краски для внутренней поверхности стен и потолков (блеск <25@60°) (на водной основе): 30 г/л (2010)
Категория A/c: краски для внешней поверхности стен на минеральной основе (на водной основе): 40 г/л (2010)
MAGGIORE содержит максимум: 30 г/л ЛОС (летучих органических соединений).

Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности; после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходами. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

Сан Марко Руссия гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях нашего опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя какую-либо ответственность за полученные результаты, так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие. По поводу любой другой технической информации обращаться к техническому персоналу.