Шпатлевка-замазка универсальная **NEOMID**

ТИП

Шпатлевка-замазка универсальная для глубоких выбоин и трещин.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для выравнивания поверхностей и подготовки к финишной отделке при проведении ремонтных работ. Входящие в состав армирующие микроволокна позволяют заполнять выбоины и трещины глубиной до 5 см без растрескивания.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для заполнения щелей, выбоин, трещин, штроб, отверстий, стыков плит, швов между плиткой внутри и снаружи помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



ЦВЕТ

Светло-серый, оттенок не нормируется.

БЛЕСК

Матовая.

РАСХОД НА 1 СЛОЙ

До 1,5 кг/м² на сплошное покрытие толщиной 1 мм.

ФАСОВКА

1,4 кг, 5 кг

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Шпатель

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 70%

Время высыхания слоя толщиной 5 мм – до 24 часов. Окончательное время высыхания зависит от свойств поверхности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ

Работы проводить при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности от +5 до +30°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Поверхность очистить от жира, пыли и грязи, старых лакокрасочных покрытий. Поверхности, пораженные плесенью, очистить одним из специализированных составов NEOMID, в зависимости от типа основания. Перед нанесением шпатлевки рекомендуется загрунтовать поверхность соответствующим грунтом NEOMID.

ОКРАСКА

Шпатлевку тщательно перемешать. В случае загустения разбавить небольшим количеством воды (до консистенции густой сметаны). **Внимание!** При излишнем разбавлении возможно появление трещин. Состав наносить шпателем на поверхность в один или несколько слоев. Рекомендуемая толщина одного слоя – не более 2 см. Каждый последующий слой наносить на поверхность после полного высыхания предыдущего. Для получения ровной гладкой поверхности через 5-15 минут после нанесения разгладить шпатлевку с помощью шпателя или пластмассовой терки.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлевка-замазка универсальная NEOMID не является финишным материалом и должна быть окрашена в кратчайшие разумные сроки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

В плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°С, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Допускается до 5 циклов замораживания-размораживания до температуры -20°С, но сроком не более 30 дней, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить в оригинальной таре при комнатной температуре без использования нагревательных приборов не менее суток. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать в течение двух месяцев.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.
При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru