Наименование:	Шпатлевка финишная VGT Premium
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Готова к применению, идеально подходит для шпатлевания (выравнивания, заделки швов, отделки углов и текстурирования) гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, бетонных поверхностей, блоков из пористого бетона и других оснований внутри помещений. Лёгкость в нанесении и последующем шлифовании снижает время и затраты при проведении ремонтных работ.
Свойства и особенности:	Представляет собой вязкую однородную массу. Дисперсия, использующаяся в качестве связующего в шпатлёвке, и модифицирующие добавки, входящие в её состав, обеспечивают не только высокие показатели адгезии к различным основаниям (бетону, гипсокартону, штукатурке, кирпичу, металлу), но и устойчивость к растрескиванию. Это позволяет успешно использовать её для создания текстуры при декоративной отделке стен.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Рекомендуется предварительное грунтование минеральных поверхностей грунтовкой глубокого проникновения ТМ "VGT".
Способ нанесения:	Для выравнивания поверхности шпатлевку наносить сплошным слоем. Оптимальная толщина наносимого слоя шпатлевки 1 мм. Допускается заделка неровностей глубиной до 3 мм за один проход. При больших неровностях рекомендуется многослойное нанесение шпатлевки. Шпатлевка обеспечивает создание фактуры толщиной до 3 мм, что можно использовать при декоративной отделке поверхности с помощью кельмы, шпателя либо другого инструмента. Шпатлевка подходит для наложения соединительных лент при заделке швов гипсокартонных листов без предварительного наклеивания: на зашпатлеванную поверхность шва прикладывают ленту, слегка вдавливая ее шпателем. После полного высыхания поверхность шлифуют и при необходимости вновь шпатлюют на большую ширину. После высыхания ещё раз шлифуют до получения ровной и гладкой поверхности.
Расход:	650-700 г/м².
Время высыхания:	До отлипа - 4 часа, полное высыхание - 24 часа при температуре (20±2)°С, отн. влажности воздуха (65±5)% и толщине слоя не более 3 мм. При увеличении толщины слоя, более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Шпатлёвку размораживают при температуре (20±5)˚С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.

Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового полимера, модифицирующие добавки, наполнитель.
Плотность:	1,60 г/см³.
Сухой остаток:	Не менее 60%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°С и относительной влажности воздуха не более 80%.
Шлифование:	Шлифование производить после полного высыхания.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2313-002-32998388-2010 с изм. 1-4.