Наименование:	Краска ВД-АК-2180 для потолков супербелая
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Предназначена для окраски потолков внутри сухих помещений.
Свойства и особенности:	Краска представляет собой белую, вязкую жидкость. После высыхания образует ровную матовую поверхность с высокой белизной. Краска обладает повышенной укрывистостью и светостойкостью (не желтеет в процессе эксплуатации), образует «дышащее» покрытие. Не мелит, поэтому её можно использовать как «эконом» вариант для окраски стен. Не мелит, поэтому может использоваться как «эконом» вариант для окраски стен. Имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям. При необходимости краску можно смыть при помощи жесткой щетки и моющего средства.
Белизна:	Не менее 90%.
Блеск покрытия по ФБ-5, %:	3%.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающаяся старая краска или побелка должны быть удалены. Слабые и мелящие поверхности рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения ТМ "VGT", прочные основания - грунтовкой для внутренних работ укрывающей ТМ "VGT".
Способ нанесения:	Наносить кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется двухслойное нанесение краски с межслойной сушкой 1 час.
Расход:	Ориентировочный расход краски 160-180 г/м² на один слой при нанесении на гладкое основание. Практический расход зависит от способа нанесения и шероховатости поверхности.
Время высыхания:	До отлипа - 1 час, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности достигается через 28 суток. При необходимости краску можно смыть при помощи жесткой щетки и моющего средства.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.

Плотность:	1,60 г/см³.
Сухой остаток:	Не менее 55%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	ТУ 2316-004-32998388-2011 с изм. 1-5