Огнезащитная интерьерная краска по дереву **NEOMID**

ТИП

Огнезащитная интерьерная акриловая краска по дереву.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для долговременной защиты от огня и декоративной окраски стен и потолков внутри помещений.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окраски конструкций из древесины, фанеры, ДСП, ДВП.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



ЦВЕТ

Белый, допустима колеровка ручным или машинным способом в пастельные тона колеровочными пастами на водной или водно-гликолевой основе. Количество колеровочной пасты должно составлять не более 5% от объема состава.

БЛЕСК

Матовая.

ОБЩИЙ РАСХОД

Для создания декоративного покрытия с одновременной защитой от биопоражения: 100-150 г/м². Для создания декоративного покрытия с одновременной защитой от возгорания и биопоражения: 250 г/м². Обеспечивает первую группу огнезащитной эффективности при среднем расходе не менее 250 г/м² по ГОСТ Р 53292.

ФАСОВКА

1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик, распыление

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%

Между слоями – не менее 2 часов. Время полного высыхания – не менее 24 часов. Время высыхания может изменяться в зависимости от толщины покрытия, температуры и влажности воздуха. Полные эксплуатационные свойства обработанная поверхность приобретает по истечении 7 суток.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ

Работы проводить при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°С до +35°С и относительной влажности воздуха не более 90%.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Поверхность должна быть сухой, тщательно очищенной от загрязнений, пыли, воска, жира и старых отслаивающихся лакокрасочных покрытий. Ветхую древесину отшлифовать до ее здорового слоя. Рекомендуется сделать пробный выкрас на небольшом участке для уточнения оттенка и совместимости состава с поверхностью. В процессе эксплуатации необходим периодический контроль обработанных поверхностей.

ОКРАСКА

При необходимости допускается разбавление водой не более 5% от объема. Краску наносить кистью, валиком, распылителем в 2 и более слоев до достижения необходимого расхода. Окрашенные поверхности следует защищать от воздействия влаги.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Необходимо постоянно следить за состоянием окрашенной поверхности и, при необходимости, своевременно проводить ремонтную окраску. На срок до проведения ремонтной окраски влияют: место расположения окрашенного объекта, сторона света, интенсивность атмосферных воздействий и другие факторы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обладает раздражающим действием на кожные покровы и слизистые оболочки. При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, резиновые перчатки, респиратор, защитную одежду. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить и транспортировать в плотно закрытой заводской таре при температуре от +5 до +35°С на расстоянии не менее 1,5-2 м от источников отопления. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок хранения: 24 месяца.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.
При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru