HANDYFLEX

ХЭНДИФЛЕКС
СУПЕРЭЛАСТИЧНЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ТРЕЩИН

ОПИСАНИЕ

Handyflex («Хэндифлекс») – акриловый окрашиваемый заполнитель для трещин общего назначения, предназначенный для внутренних и фасадных работ. Он позволяет получить поверхность, обладающую водоотталкивающими свойствами, защищенную от воздействия влаги и пыли. Подходит для заделки трещин шириной до 2 мм. Для более широких трещин может использоваться в качестве завершающего слоя после их заполнения специальными уплотнительными материалами.

СВОЙСТВА

- Сохраняет эластичность в широком диапазоне температур
- Сохраняет свои свойства в течении всего срока эксплуатации
- Высокая прочность
- Удерживает образование трещин при деформации поверхности
- Быстро сохнет
- Влагостойкость
- Высокая адгезия к большинству строительных поверхностей
- Может быть окрашен спустя 24 часа
- Не токсичен

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Handyflex предназначен для ремонта штукатурных и бетонных поверхностей, уплотнения примыканий к окнам и дверям, плинтусам и наличникам.
На Handyflex можно наносить любые шпатлёвки, краски и декоративные покрытия Terraco.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Handyflex должны быть защищены малярной лентой.
Основание должно обладать достаточной несущей способностью, очищено от высолов, жира и других веществ, снижающих адгезию. Пыль и другие инородные загрязнения необходимо смыть с поверхности, все отслаивающиеся и слабо держащиеся фрагменты необходимо удалить механически. Сильно впитывающие штукатурки, в том числе цементные и цементно-известковые, а также старые ослабленные основания, рекомендуется обработать проникающими грунтовками Террагрунт Maxi, или раствором грунтовки-концентрата Terrabond A.
Материал тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой (не более 5% от общего объёма). Расшить трещину, придав ей V-образное сечение, и обработать проникающей грунтовкой.

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Handyflex	64230



27.11.2023

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Handyflex наносится шпателем поэтапно слоями, заполняя трещину полностью заподлицо с поверхностью. Для сплошного применения, материал может наноситься валиком с коротким или средним ворсом, минимум за два слоя. При правильном нанесении валиком, допускается образование лёгкой шагрени на поверхности. Время высыхания каждого слоя 12 часа. Наносить при температуре от +5°С до +30° С и влажности воздуха 60–70%. Трещины шириной более 2 мм рекомендуется заполнять специальными герметиками или иными уплотнительными материалами, используя Handyflex в качестве завершающего слоя.
Нанесение шпатлевки или окраска поверхности, отремонтированной Handyflex, может быть выполнено не ранее, чем через 24 часа после нанесения последнего слоя.
Не допускается выполнение работ при температурах ниже +5°С.
После работы вымыть инструменты и оборудование водой.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки. Избегать попадания продукта в глаза и на незащищенные участки кожи.
При попадании раствора в глаза, промыть их большим количеством воды, и, при необходимости, обратиться к врачу.
Хранить в месте недоступном для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ

Пустую тару с высохшими остатками материала утилизировать как бытовые отходы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение продукта	Пастообразный эластичный материал на акриловой основе для заделки трещин
Применение	Для наружного и внутреннего применения
Состав	Вода, акриловые сополимеры, эластичные полимеры, мраморный наполнитель, специальные добавки, загустители, биоцидные добавки
Колеровка	Не колеруется
Цвет покрытия	Белый
pH	8,0-9,0
Кол-во воды для разбавления	<5% от объема материала
Температура применения	от +5˚С до +30˚С
Время высыхания слоя при t=(+20±2)°С	12 ч.
Время полного высыхания при t=(+20±2)°С	24 ч.
Расход	1,4-1,5 кг/м²/мм
Морозостойкость (в таре)	Допускается до 5-ти циклов кратковременного замораживания во время транспортировки при температуре -20˚ С сроком не более 14 дней
Хранение	18 месяцев в сухих условиях в заводской оригинальной упаковке, в отсутствие воздействия источников тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +5 ˚С до +30 ˚С
Упаковка	Пластмассовые ёмкости 0,3 кг, 0,8 кг, 1 кг, 5 кг, *12 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Все показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды от +18°С до +22°С и относительной влажности воздуха 50-60%. При иных условиях параметры могут отличаться от заявленных.
- Если материал был подвергнут замораживанию, разморозить его при комнатной температуре, исключив воздействие нагревательных приборов или горячей воды.
- * Только для производства (В)

TERRACO

А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 149 22 37,
info@terraco.ru
www.terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 41 05 63,
info.vostok@terraco.ru
www.terraco.ru