Грунт-эмаль по ржавчине с эффектом алмазной крошки
NEOMID METAL DECOR алмазная крошка

ТИП

Грунт-эмаль для металла по ржавчине 3 в 1 с эффектом алмазной крошки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для антикоррозионной защиты и декоративной отделки металлических изделий, полученных с помощью ковки, штамповки, литья из чугуна, стали, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений. Возможно использование грунт-эмали для окраски бетонных и деревянных поверхностей в декоративных целях.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окраски металлических изделий различных назначения: светильников, фонарей, лестниц, перил, калиток, ворот, заборов, ограждений, козырьков, оконных решеток, беседок, скамеек, качелей, каминных экранов, памятников и т.п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



ЦВЕТ

Готовые цвета по каталогу.

БЛЕСК

Матовый

РАСХОД НА 1 СЛОЙ

100-120 г/м² в зависимости от цвета, способа нанесения, подготовки и фактуры поверхности.

ФАСОВКА

1 кг

РАЗБАВИТЕЛЬ

Ксилол

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик и распыление

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%

На отлип – 10-30 минут, в зависимости от метода нанесения и толщины покрытия. Полное высыхание 1 слоя – 1 час. Полный набор эксплуатационных свойств – до 7 суток.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ

Работы проводить при температуре воздуха не ниже +10°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Температура обрабатываемой поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3°С. При нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. Не рекомендуется проводить окрашивание при температуре воздуха выше +35°С, при сильном ветре и на поверхности под воздействием прямых солнечных лучей.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Окрашиваемая металлическая поверхность должна быть очищена от продуктов коррозии, окалины, сварочных брызг, жировых и других видов загрязнений. Поверхности деревянных изделий должны быть очищены от наплывов клея, смолы, стружки, грибка, плесени и других загрязнений, зашлифованы и очищены от пыли. Окрашиваемая бетонная поверхность должна быть чистой, сухой и прочной.

ОКРАСКА

Обеспечить температуру эмали в пределах от +15 до +25°С и тщательно перемешать. При необходимости разбавить ксилолом. Степень разбавления зависит от метода нанесения и составляет от 5 до 15%. При проведении работ необходимо периодически перемешивать материал в рабочей емкости.

Грунт-эмаль наносить в 2-3 слоя кистью, валиком или распылителем. При нанесении распылением рекомендуется использовать метод «мокрый по мокрому» с межслойной выдержкой не менее 10 минут. При нанесении валиком (длина ворса валика не более 4 мм) и кистью второй и последующие слои наносить после полного высыхания предыдущего слоя. Интервал между нанесениями – не менее 5 часов.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

По окончании работ рабочие инструменты очистить ксилолом, а затем промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Необходимо постоянно следить за состоянием окрашенной поверхности и, при необходимости, своевременно проводить ремонтную окраску. На срок до проведения ремонтной окраски влияют: место расположения окрашенного объекта, сторона света, интенсивность атмосферных воздействий и другие факторы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Осторожно! Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать.

Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. **Беречь от огня!**

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать и хранить грунт-эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги, при температуре от -40 до +40°С.
Срок годности: 12 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.
При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.