| | |
|---|---|
| **Наименование:** | Клей ПВА строительный |
| **Состав:** | |
| **Описание товара:** | |
| **Применение:** | Предназначен для бытовых работ по склейке бумаги, картона, в качестве добавки в цементные растворы при работе с керамической плиткой во всех типах зданий и сооружений (А-В). |
| **Свойства и особенности:** | Клей представляет собой молочно-белую гомогенную, вязкую массу со слабым запахом. После высыхания образует эластичную плёнку. |
| **Подготовка поверхности:** | Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. |
| **Способ нанесения:** | Перед использованием перемешать. Клей наносить сплошным слоем или точечно при помощи кисти, валика или тампона. Для склейки ответственных столярных изделий или несущих конструкций рекомендуются другие, более высококлассные клеи нашей фирмы. |
| **Расход:** | Ориентировочный расход клея при сплошном нанесении 80-200 г/м². |
| **Время высыхания:** | При склеивании бумаги или картона изделием можно пользоваться через час. При склеивании виниловых обоев и других аналогичных материалов клей высыхает за 6-12 часов при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха 65%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время на достижение полной прочности увеличивается. |
| **Хранение и транспортирование:** | В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы. |
| **Состав:** | Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки. |
| **Предел прочности при равномерном отрыве, кг/см²:** | не менее 15 кгс/см². |
| **Плотность:** | 1,05 г/см³ |
| **Сухой остаток:** | Не менее 12%. |
| **Температура применения:** | Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%. |
| **Не рекомендуется:** | Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%. |
| **Меры предосторожности:** | При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для |

| | |
|---|---|
| | кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте. |
| **Описание опасности:** | Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав. |
| **Срок годности:** | 24 месяца с даты изготовления. |
| **Технические условия:** | 2242-001-32998388-2003 с изм. 1-6. |