Bindo Фасадная



до 12 лет защиты

ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ

H_2O ДЫШАЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

Краска для минеральных поверхностей

- **Водоотталкивающая**
- Защита от высолов
- Срок службы покрытия до 12 лет*

Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки минеральных фасадных поверхностей и цоколей. Препятствует появлению высолов на окрашенной поверхности. Гидрофобизирующие добавки в составе создают «эффект лотоса»: отталкивают грязь и воду. Образует паропроницаемое "дышащее" покрытие, устойчива к атмосферным воздействиям. Защищает от грибка и водорослей. Наносится без брызг и потеков, легко разравнивается.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич, каменная кладка). Идеально подходит для цоколей. Рекомендуется для окрашивания фасадов жилых и общественных зданий.

Особенности применения

Тщательно перемешайте. Наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности от +5 до +30 и влажности 40% …80% кистью из синтетической щетины, валиком для водно-дисперсионных фасадных красок или методом распыления. При окраске больших площадей, рекомендуется использовать метод распыления.

Производитель не несёт ответственности за дефекты финишного покрытия в результате нарушения технологии нанесения.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски. При обычном распылении не более 1 части воды на 5 частей краски – подходит для большинства оборудования.

Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Технические данные

Уникальные компоненты	Гидрофобизирующие добавки, силиконовые добавки, добавки против грибка и водорослей
Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 62,6 %
Плотность	≈1,482 кг/л
Водопроницаемость	0,02 кг/(м^2·ч$^{1/2}$), 3 класс
Паропроницаемость	150 г/(м^2·день), 2 класс
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход	До 12 м^2/л
Базы	BW, BC
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке

Степень блеска

3

Gardner 60°

READY TO SPRAY

Упаковка

1 л | 2,5 л | 5 л | 9 л

* Подтверждено ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов» на минеральных поверхностях в условиях умеренного климата.