EXTERIOR ACRYLIC

КРАСКА ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ

Устойчива к УФ-излучению и атмосферным воздействиям, обладает повышенной износостойкостью, высокой укрывистостью и обеспечивает долговечность покрытия не менее 10 лет



Эта высококачественная и долговечная акриловая краска идеально подходит для окрашивания фасадов жилых и общественных зданий. Формирует прочное матовое покрытие, которое выдерживает любые погодные условия: дождь, солнце, ветер.

Краска не боится УФ-излучения — не выгорает и сохраняет яркий цвет годами. Благодаря высокой укрывистости понадобится меньше слоёв, что экономит время, силы и материалы. Краска выпускается в двух базах (А и С) и легко колеруется в любой оттенок по каталогу, позволяя создать идеальный внешний вид. Долговечность — не менее 10 лет. Подходит для долгосрочной защиты и эстетики фасадов.

ПОДГОТОВКА:
Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклёвочных составов. Шпатлёвку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щётки или пылесосом. Предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Interior&Exterior.

НАНЕСЕНИЕ:
Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Для нанесения используйте валик, кисть или краскопульт. Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°С до 25°С. Второй слой нанести через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Влажная уборка окрашенной поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после окрашивания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Ср. расход (в один слой)	10-12 м²/л
ЛОС	<5
Плотность (кг/м²)	1,58-1,64
Температура нанесения	от +5 до +25°С
Межслойная сушка	4-6 часов
Время полного высыхания покрытия	24 часа
Окончательный набор прочности	28 дней
Срок хранения	36 месяцев при t° от +5 до +25°С
Базы под колеровку	А (светлые тона) С (насыщенные тона)
Колеровка	По каталогу OLSTA™ NORTHLAND, веерам NSC, RAL, Monicolor NOVA

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА, %



СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ