Наименование:	Клей акриловый для облицовочных плиток
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Предназначен для приклеивания керамических плиток.
Свойства и особенности:	Клей представляет собой белую, однородную, пастообразную массу со слабым запахом. Имеет высокую адгезию к бетону, кирпичу, стеклу и пр. Обладает влагостойкостью. Клей обладает очень низкой усадкой и может быть применен в качестве шпатлёвки для заделки неровностей глубиной до 5 мм.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Для улучшения адгезии гладкие основания предварительно обработать грунтовкой “Бетонконтакт” или “Адгезионной” ТМ “VGT”.
Способ нанесения:	Клей наносить на склеиваемые поверхности сплошным слоем с последующим «расчесом» зубчатым шпателем, или точками по 6-12 мм². Плитку совместить с рабочей поверхностью и плотно прижать на несколько секунд. Перед использованием перемешать.
Расход:	Сплошным слоем: расход 0,8–1,5 кг/м². Точечно: расход 200–400 г/м²
Время высыхания:	В течение 30 минут сохраняется подвижность, полная прочность достигается через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха 65%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время на достижение полной прочности увеличивается.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание при температуре до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового полимера, наполнитель, модифицирующие добавки.
Предел прочности при равномерном отрыве, кг/см²:	8
Плотность:	1.73 г/см³
Сухой остаток:	Не менее 75%.
Температура применения:	Склеивание производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%.

Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2242-003-32998388-2010 с изм 1-7