Эмаль по ржавчине 3 в 1 с молотковым эффектом
NEOMID METAL DECOR молотковая

ТИП
Грунт-эмаль для металла по ржавчине 3 в 1 с молотковым эффектом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначена для защитно-декоративной обработки неокрашенного и ранее окрашенного черного и оцинкованного металла, в том числе пораженного коррозией, с толщиной прочно связанной ржавчины не более 80 мкм внутри и снаружи помещений.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для окрашивания металлических изделий: ворота, двери, калитки, ограждения, козырьки, качели; изделий художественной ковки: арки, фонари, скамейки, беседки, кованая мебель; садового инвентаря, емкостей, стеллажей, сейфов, шкафов-гардеробных, тележек, урн, водосточных труб, промышленного оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



ЦВЕТ
Готовые цвета по каталогу.

БЛЕСК
Глянцевый

РАСХОД НА 1 СЛОЙ
80-120 г/м² в зависимости от цвета, способа нанесения, подготовки и фактуры поверхности.

ФАСОВКА
0,8 кг, 2,5 кг

РАЗБАВИТЕЛЬ
Ксилол

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Кисть, валик и распыление

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%

На отлип – 20 минут, полное высыхание не более 4 часов. Может изменяться в зависимости от толщины покрытия, температуры, влажности и интенсивности воздухообмена у окрашенной поверхности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ

Обеспечить температуру эмали в пределах от +15 до +25°С и тщательно перемешать. При необходимости разбавить ксилолом до рабочей вязкости, но не более 10% от массы эмали. Излишнее разбавление приводит к снижению молоткового эффекта.
Работы проводить при температуре воздуха не ниже +10°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Температура обрабатываемой поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3°С. Не рекомендуется проводить окрашивание при температуре воздуха выше +35°С, при сильном ветре и на поверхности под воздействием прямых солнечных лучей.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов грязи, масла и жира, водорастворимых солей и предварительно очищенной (отшлифованной, зашкуренной) от рыхлой ржавчины, легко отделимой прокатной окалины, отслаивающихся участков старого покрытия. При ремонтной окраске необходимо проверить эмаль на совместимость со старым покрытием на незаметном участке. Не допускается окрашивание деревянных поверхностей, ранее окрашенных маслами, олифами, воскосодержащими материалами.

ОКРАСКА

Обеспечить температуру эмали в пределах от +15 до +25°С и тщательно перемешать. При необходимости разбавить ксилолом до рабочей вязкости, но не более 10% от массы эмали. Излишнее разбавление приводит к снижению молоткового эффекта.
Эмаль нанести в 2-3 слоя кистью, валиком или распылителем методом «мокрый по мокрому», межслойная выдержка – не менее 15 минут, но не более 2 часов. При нанесении эмали на вертикальные поверхности рекомендуется наносить первый слой более тонким слоем во избежание образования волнообразного рисунка и потеков, а второй и третий – более толстыми слоями. Размер молоткового рисунка зависит от толщины слоя и метода нанесения.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

По окончании работ рабочие инструменты очистить ксилолом, а затем промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Необходимо постоянно следить за состоянием окрашенной поверхности и, при необходимости, своевременно проводить ремонтную окраску. На срок до проведения ремонтной окраски влияют: место расположения окрашенного объекта, сторона света, интенсивность атмосферных воздействий и другие факторы

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от огня! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не

допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать и хранить грунт-эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги, при температуре от -40 до +40°С.
Срок годности: 18 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.
При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5,
стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru