Эмаль теплоизоляционная **NEOMID**

ТИП

Эмаль водоразбавляемая теплоизоляционная.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для теплоизоляции систем охлаждения, кондиционирования и водопровода.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окрашивания металлоконструкций, металлических труб и трубопроводов как снаружи, так и внутри жилых или производственных помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



ЦВЕТ

Слоновая кость. Может колероваться ручным или машинным методом колеровочными пастами для водно-дисперсионных красок, но не более 1% от массы эмали.

БЛЕСК

Матовая.

РАСХОД НА 2 СЛОЯ

1 л/м² поверхности при толщине слоя 1 мм.

ФАСОВКА

1 л, 3 л

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть или установка безвоздушного распыления (БВР).

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%

Время промежуточной сушки между слоями – 24 часа. Полное высыхание теплоизоляционной эмали - 24 часа после нанесения последнего слоя.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ

Работы проводить при температуре окружающей среды от +5 до +50°С и влажности не более 80% на поверхности, имеющей температуру от +5 до +50°С.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли, отслаивающихся элементов и жировых загрязнений. Зачистку от ржавчины производить с помощью металлической щетки, абразивного круга или средства для удаления ржавчины. Подготовленная к покрытию поверхность не должна содержать маслянистых или жирных пятен, которые удаляются с помощью растворителя. Эмаль необходимо наносить на сухую поверхность, предварительно нужно удалить конденсат.

ОКРАСКА

Перед применением эмаль необходимо тщательно перемешать. При необходимости допускается разбавление водой не более чем на 5% от массы эмали. Эмаль наноситься послойно в три-четыре слоя, до достижения толщины сухого покрытия 1 мм, при этом нужно стараться наносить каждый слой движениями в одном направлении. Толщина одного слоя не должна превышать 0,5 мм.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

После полного высыхания изолирующего слоя поверхность может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -60 до +160°С. Максимальная температура эксплуатации +200°С, но не более 2-х часов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течении нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35°С, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Выдерживает до 5 циклов замораживания-размораживания при температуре не ниже -25°С и во времени не более одного месяца в замороженном состоянии. После размораживания свойства продукта сохраняются. Размораживание проводить в оригинальной таре при комнатной температуре.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.
При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru