Грунт ContactProff **NEOMID 750**

ТИП

Грунт укрепляющий для наружных и внутренних работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для обработки пористых, неравномерно впитывающих, рыхлых и старых оснований из различных снаружи и внутри помещений. Глубоко проникает в поверхность и укрепляет старые основания, связывает рыхлые и осыпающиеся слои.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки таких оснований как гипсокартон, газобетон, гипс, бетон, керамический и силикатный кирпич, камень, штукатурка, шпатлеванные поверхности ДСП, фанера и другие материалы перед последующей окраской водно-дисперсионными красками, укладкой плитки, оклейкой обоями и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



ЦВЕТ

После высыхания бесцветный.

КОНЦЕНТРАЦЯ

1:7

РАСХОД НА 1 СЛОЙ

50 - 150 г/м² готового раствора в зависимости от впитывающей способности поверхности.

ФАСОВКА

1 л, 3 л, 10 л

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик, распыление

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%

Время высыхания 1 слоя – 2-5 часов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ

Температура обрабатываемой поверхности и окружающей среды должна быть от +10 до +35°С, относительная влажность воздуха не выше 65%.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Рабочая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Очистить обрабатываемую поверхность от грязи, пыли, жира, старой краски и т.п. Если поверхность поражена плесенью и другими микроорганизмами, рекомендуется первоначальная обработка препаратом NEOMID 600 уничтожитель плесени.

ОКРАСКА

Перед применением разбавить грунтовку водой в соотношении 1:7 и тщательно перемешать. Готовый раствор наносить кистью, валиком с синтетическим ворсом или распылением. Сильно впитывающие поверхности рекомендуется обрабатывать в несколько приемов без промежуточной сушки (до полного насыщения поверхности). Защитить поверхность от попадания влаги до полного высыхания.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Грунт-влагоизолятор не является финишным материалом и должен быть окрашен или покрыт шпатлевкой или штукатуркой в кратчайшие разумные сроки. Для последующей окраски рекомендуется использовать акриловые интерьерные краски.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты: очки, резиновые перчатки, защитную одежду и обувь. При нанесении краскопультом дополнительно использовать респиратор. При попадании на кожу, слизистые, в глаза - немедленно промыть большим количеством проточной воды в течение 10-15 минут. Не глотать. В случае необходимости обратиться за медицинской помощью.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать и хранить при температуре от +5 до +35°С, в герметично закрытой оригинальной таре отдельно от пищевых продуктов, в прохладном помещении, в недоступном для детей и животных месте. Состав предохранять от замерзания.
Срок хранения: 36 месяцев.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.
При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru