Антисептик декоративный для внутренних работ
NEOMID 405

ТИП

Декоративный антисептик для внутренних работ работ. Концентрат 1:9.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для долговременной защиты и тонирования древесины в различные цвета.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для поверхностей и интерьерных конструкций из древесины, не контактирующих с пищей, эксплуатируемых внутри помещений: стены, двери, оконные рамы и т. п. Рекомендуется использовать в помещениях с влажностью воздуха не более 60%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



ЦВЕТ

9 готовых цветов. Насыщенность цвета можно изменять, изменяя соотношения смешивания с водой от 1:9 до 1:4. Разные цвета можно смешивать между собой. В зависимости от сорта, породы древесины, содержания смол, танинов и т. п., оттенок обработанной поверхности может отличаться от образца. Это не является дефектом.

ОБЩИЙ РАСХОД

Для строганой древесины: 150-250 г/м²; для пиленой древесины: 250-400 г/м².

ФАСОВКА

0,5 кг, 1 кг

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода. Готовый раствор приготавливается введением от 9 до 4 частей воды на 1 часть концентрата по массе.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть и распыление.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 60%

Полное высыхание – в течение 5-7 суток. Полные эксплуатационные свойства обработанная поверхность приобретает по истечении 30 суток.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ

Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С. Влажность обрабатываемой древесины – не более 30%.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Очистить обрабатываемую поверхность от грязи, пыли, любых видов покрытий. Древесину, пораженную синевой, обработать отбеливателем NEOMID 500. Перед применением концентрат необходимо тщательно перемешать и разбавить водой до получения рабочего раствора в требуемом соотношении от 1:9 до 1:4 в зависимости от желаемой насыщенности цвета. Все подготовительные работы должны быть завершены до пропитки.

ОКРАСКА

Перед нанесением рабочий раствор перемешать, предварительно нанести на небольшой участок для оценки получаемого декоративного эффекта. Равномерно нанести на обрабатываемую поверхность в 2-3 слоя, с промежуточными сушками по 20 минут, кистью или краскопультом. Обработанную древесину следует защитить от попадания воды, атмосферных осадков.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Обработанная древесина не совместима с огнебиозащитными пропитками.
Для обработки пола и поверхностей в помещениях с повышенной влажностью (ванная, кухня), а также поверхностей, подверженных органическим загрязнениям, необходима последующая обработка лаком или маслом. Допускается незначительное изменение оттенка цвета обработанной поверхности под воздействием солнечных лучей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегать попадания средства в глаза, на кожу и на одежду. Не допускается попадание средства внутрь организма. При попадании на кожу или слизистые оболочки глаз необходимо немедленно промыть струей проточной воды в течение 5-10 минут. При необходимости обратиться к врачу. При попадании средства в желудок рвоту не вызывать, выпить несколько стаканов воды и обратиться к врачу. Не допускать попадания средства в водостоки и канализационную сеть. Поверхности, обработанные средством, безвредны для здоровья людей, животных и окружающей среды. Средство не содержит запрещенных в странах ЕС и РФ химических веществ, не содержит мышьяк, хром и производные фенола. При работе использовать индивидуальные средства защиты: защитную одежду, перчатки, респиратор, очки.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов при температуре от +5 до +35°С. Беречь от детей. Хранить в проветриваемом помещении в плотно закрытой заводской таре при температуре от +5 до +35°С, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Замораживание не допускается. Пожаровзрывобезопасен. Срок годности 24 месяца со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке. Срок годности готового раствора – 5 суток.
Срок годности: 24 месяца.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.
При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru