Наименование:	Шпатлевка универсальная для наружных и внутренних работ
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Служит для выравнивания, заделки неровностей, трещин и щелей глубиной до 7 мм на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других видах минеральных поверхностей при проведении наружных (под навесом) и внутренних работ во всех типах зданий и сооружений (А-В), в т. ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции. Можно использовать в декоративных целях для создания текстурных покрытий.
Свойства и особенности:	Малоусадочная тонкодисперсная влагостойкая шпатлёвка образует прочную матовую поверхность, не мелит. Готова к применению.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой ТМ "VGT".
Способ нанесения:	Шпатлевку перед использованием перемешать. Оптимальная толщина наносимого слоя около 1 мм. Допустимая глубина заделки неровностей за один проход 7 мм. При больших неровностях рекомендуется многослойное нанесение шпатлевки. Для выравнивания поверхности возможно нанесение шпатлёвки с помощью оборудования для механизированного нанесения с последующим заглаживанием широким шпателем.
Расход:	Расход шпатлевки 0,5 - 1,4 кг/м².
Время высыхания:	До отлипа - 2 часа, время полного высыхания - 24 часа при температуре (20±2)°С, отн. влажности не более (65±5)% и толщине слоя не более 3 мм.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, наполнитель, модифицирующие добавки.
Плотность:	1,77 г/см³.
Сухой остаток:	Не менее 72%.
Температура применения:	Работы проводить при температуре от +7°С до +30°С и отн. влажности воздуха не более 80%. Не наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.
Шлифование:	Зашкуривание рекомендуется производить после полного высыхания через 24 часа.
Разбавитель:	В случае загустения добавить 3-5% воды и тщательно

	перемешать.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°С и выше +30°С, отн. влажности воздуха более 80%. Наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2313-002-32998388-2010 с изм. 1-4.