ЭКОДОМ®

РОГНЕДА

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3в1

ГЛАДКАЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Состав	Синтетические смолы с целевыми добавками, пигменты, наполнители, растворитель, антикоррозионные добавки
Методы нанесения	Кисть, валик, распыление
Разбавление	Попускается разбавление сольвентом, ксилолом, Р-646/647, не более 10% от массы
Условия применения	Температура окружающего воздуха и поверхности не ниже +8 °С; Относительная влажность воздуха не более 70%;
Количество слоев	2–3 слоя
Расход в 1 слой	1 кг на 7-10 м² в зависимости от цвета и способа нанесения
Время высыхания (при t° +20±2 °С)	На отлип — до 4 часов; Межслойная сушка — от 30 минут до 1 часа или не менее 7 суток; Набор прочности покрытия — 14 дней. Обеспечить время необходимое для высыхания «на отлип» до выпадения росы, тумана, дождя.
Блеск покрытия	Полуматовый
Готовые цвета	Выбрать в палитре
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды	Не менее 48 часов
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76	IV (малоопасно)
Прогнозируемый срок службы покрытия (снаружи помещений)	До 5 лет
Прогнозируемый срок службы покрытия (внутри помещений)	Не менее 10 лет
Очистка инструмента	Сольвент, ксилол, Р-646/647
Хранение и транспортировка	При температуре от -40 °С до +40 °С, не теряет свойств при замораживании
Срок годности	24 месяца в заполненной герметичной таре
Фасовки	0,9 кг; 2,2 кг; 10 кг

НАЗНАЧЕНИЕ:
Защитно-декоративная обработка различных металлических поверхностей, в том числе пораженных точечной или сплошной коррозией с толщиной ржавчины до 100 мкм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Снаружи и внутри помещений по новым и ранее окрашенным стальным и чугунным поверхностям (решетки, ограды, гаражи, ворота и пр.).

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:
- быстросохнущаяя
- атмосферостойкая
- антикоррозионная
- допускает нанесение прямо по ржавчине

ЭКОДОМ®

РОГНЕДА

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3в1

ГЛАДКАЯ



- хорошая адгезия к пораженной коррозией поверхностям
- удобная при нанесении
- ударопрочная
- выпускается в готовых цветах по каталогу RAL

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Перед применением перемешать. Наносить на очищенную от старых отслаивающихся покрытий и рыхлого ржавого слоя поверхность. Перед нанесением поверхность обезжирить универсальным растворителем Dali (или сольвентом, ксилолом, Р-646/Р647). После обезжиривания начисто протереть сухой, чистой тканью. Окрасочные работы проводить при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +8 °С кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Не рекомендуется: наносить грунт-эмаль на поверхность, ранее окрашенную НЦ или ХВ материалами, запрещено разбавлять Уайт-спиритом.

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ:
- Обеспечить время необходимое для высыхания «на отлип» до выпадения росы, тумана, дождя.
- При температуре ниже +17 °С и/или от влажности воздуха выше 70% время высыхания может увеличиться.

ГК «Рогнеда»
Россия, 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 10
тел./факс: (495)730-02-99