ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ MURALE

- Высокая клеевая сила;
- Удобное время корректировки;
- Густая тиксотропная консистенция;
- Морозостойкость до -18°С;



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для поклейки стеклообоев, стеклохолстов, армохолстов, флизелиновых обоев под покраску, малярного (ремонтного) флизелина, фресок, тяжелых тканевых элементов и покрытий. Рекомендованная плотность обоев до 3000 г/м^2. Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних работ. Для сухих и влажных помещений.

ИНСТРУКЦИЯ

Подготовка основания

Стены должны быть чистыми, нормально впитывающими, прочными, сухими. Удалите старые настенные покрытия или побелку при помощи средства для снятия обоев. Сильно впитывающие поверхности загрунтуйте акриловой грунтовкой.

Приготовление клея

Перед применением перемешайте клей. Для механизации клея допускается разведение чистой водой, но не более 5% на 1 емкость.

Приклеивание обоев

Во время проведения работ форточки и двери должны быть плотно закрыты, окна затенены. Равномерно нанесите клей на основание. Наклейте первое полотно непосредственно на стену, тщательно проверив его положение по отвесу. Тщательно разгладьте поверхность обойной щеткой или пластиковым шпателем. Отрежьте излишки обоев ножом по краям**.** Следующие полотна располагайте стык в стык, следуя рекомендациям изготовителя и в порядке, установленном при нарезании полотен. Излишки клея удалите влажной тканью с поверхности обоев сразу после фиксации полотна, не дожидаясь высыхания клея.

Приклеивание стеклохолста и стеклообоев

Равномерно нанесите клей валиком или кистью. Наклейте первое полотно непосредственно на стену, тщательно проверив его положение по отвесу. Осуществите прикатку покрытия валиком. Следующие полотна располагайте, следуя рекомендациям изготовителя. После стыковки полотен тщательно разгладьте полотна и место стыка пластиковым шпателем. Излишки клея соберите в емкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Состав: виниловая дисперсия, наполнитель, модифицированный крахмал, биоцидные и функциональные добавки

Цвет	белый
Вес, кг	10
Площадь покрытия, м^2	50-70
pH	6,5-7
Открытое время, мин.	60
Время схватывания, час.	24-48
Температура применения, °С	5-25

РАСХОД С 1 УПАКОВКИ

1,06x10 м	6-7
1,00x25 м	2-3
1,06x25 м	2
1,00x50 м	1-1,5

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	50125854
Штрих-код	4670012416050
Количество на паллет, шт.	44
Срок годности	2 года

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.