


WPC-Imprägnier-ÖI

Масло натуральное на основе растворителя для террас, садовой мебели, изгородей из ДПК, Resysta®, бамбука


Цвет	Доступные позиции	
	Кол-во на палете	200
	Единица упаковки	**2,5 л**
	Тип упаковки	ведро жест.
	Код упаковки	03
	Арт. №	
farblos / бесцветный	2087	■

Расход



~ 50 мл/м² на один слой в зависимости от впитывающей способности обрабатываемой поверхности.

Область применения



- Для наружных и внутренних работ
- Защита, декоративная отделка и обновление поверхностей, конструкций и элементов из ДПК, Resysta (искусственных и модифицированных видов террасной доски, имеющих естественный износ, за исключением термодревесины), натуральной слабовпитывающей древесины высокой плотности (бамбук, тик, ипе, ироко, мербау и т.п.):
  - террас
  - настилов
  - ступеней
  - садовой мебели
- Для применения на поверхностях из термодревесины рекомендовано применение Avenarius TERRASSEN-ÖL
- Для быстрого обновления покрытия террас (короткое время высыхания) рекомендуется использовать Avenarius TERRASSEN-ÖL AQUA

Свойства



- Атмосферостойкость
- Высокая защита от ультрафиолета
- Водоотталкивающие свойства
- Масло-, жиро- и грязеотталкивающие свойства
- Простота применения
- Большой выбор возможных цветов для колеровки
- Идеально распределяется по поверхности (хорошая растекаемость)
- Не требует подшлифовки при обновлении покрытия (при соблюдении рекомендуемого периода обновления)
- На основе растворителя

Технические параметры продукта

Связующее вещество	алкидная смола
Плотность	~ 0,80 г/см³
Запах	характерный для растворителей

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- **TERRASSEN-REINIGER (44302641)**
- **CLEAN SL (0671)**
- **HOLZ-TIEFENREINIGER (2640)**
- **HOLZSCHUTZ IG-10 (2640)**

Подготовка к выполнению работ

Требования к обрабатываемой поверхности
Обрабатываются уже эксплуатируемые и/или подвергшиеся атмосферному воздействию поверхности.
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, свободной от пыли, загрязнений, жиров и восков.

Подготовка поверхности
Для очистки ДПК использовать TERRASSEN-REINIGER.
При необходимости более интенсивной очистки предварительно обработать средством Holz-Tiefenreiniger.

Порядок применения



Условия применения
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +30 °C.

Наносить кистью.
Тщательно перемешать материал.
Нанести материал кистью для лазурей, широкой плоской кистью или тканью (хлопок).
Невпитавшийся материал снять сухой кистью или тканью спустя макс. 30 минут.
Через 4-6 часов осмотреть поверхность и в зависимости от результата нанести продукт повторно.
Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению



Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.
При обработке древесины маслянистых и смолистых пород и древесины высокой плотности необходимо выдержать такую древесину в естественных условиях (под воздействием атмосферных осадков и УФ-излучением) не менее месяца или, если такой возможности нет, обработать древесину растворителем для удаления масляной пленки, после чего перед нанесением финишного покрытия использовать грунт на основе растворителя (например, HOLZSCHUTZ IG-10).
В течение нескольких месяцев эксплуатации покрытие WPC-IMPRÄGNIER-ÖL в процессе атмосферного воздействия равномерно выветривается (происходит естественное сокращение толщины пленки).
Обновление покрытия WPC-IMPRÄGNIER-ÖL можно выполнять без подшлифовки поверхности.
Для поверхностей, подверженных прямому атмосферному воздействию, обновлять покрытие не реже одного раза в год.

ВНИМАНИЕ! Не проводить работы с продуктом на том же рабочем месте, где применяются нитроцеллюлозные лаки и морилки. Загрязненную продуктом ткань (например, ветошь, рабочую одежду, пылесборники) утилизировать с соблюдением мер пожарной безопасности.

Высыхание
Нанесение следующего слоя: ~ 4 - 6 часов
Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.
Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.


Разбавление
Продукт готов к применению

Рабочий инструмент / очистка



Кисть малая (с натуральной щетиной), кисть флейцевая (с натуральной щетиной), безворсовая хлопчатобумажная ткань.
Рабочее оборудование и инструмент очищать растворителем сразу после использования.
Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте.
Срок хранения не менее 5 лет.
Вскрытую емкость использовать полностью как можно скорее.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям.
Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию.

Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decopaint (2004/42/EG)

VOC
Kat. A/f
2010: 700g/l
max.: 700g/l

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (Кат.A/f): макс. 700 г/л (2010).
Содержание ЛОС в данном продукте < 700 г/л.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.