# CL 152

## Водонепроницаемая лента для герметизации швов



### Свойства

- высокопрочная, особо тонкая;
- водонепроницаемая;
- атмосферостойкая;
- эластичная, с основой из нетканого материала;
- химически стойкая к кислотам, щелочам,минеральным солям, морской воде;
- проста в применении;
- экологически безопасна;
- долговечная.

### Область применения

Герметизирующая лента CL 152 представляет собой сетку из полиэстера с водонепроницаемым покрытием и предназначена для герметизации деформационных и угловых швов внутри и снаружи зданий при условии отсутствия негативного (со стороны основания) давления воды. Применяется при гидроизоляции душевых, санузлов, террас, балконов, бассейнов, резервуаров, дренажных каналов, вводов инженерных коммуникаций и т.д. в сочетании с эластичными обмазочными гидроизоляционными материалами CL 51 или CR 166. В санузлах ленту допускается вклеивать с помощью гидроизоляционной массы CR 65.

### Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям, предъявляемым при работе с обмазочными гидроизоляционными материалами Церезит, в сочетании с которыми применяется лента.

### Выполнение работ

На сопрягаемые поверхности вдоль шва наносят гидроизоляционную массу и вклеивают в нее ленту. Лента укладывается сеткой из полиэстера к основанию так, чтобы она полностью закрывала шов. После высыхания гидроизоляционной массы наносят сплошной слой гидроизоляции на обрабатываемую поверхность в 2–3 прохода. Для сохранения эластичности ленты не рекомендуется наносить гидроизоляционную массу на ее среднюю часть. При герметизации деформационных швов ленту рекомендуется укладывать в виде петли.




ЦЕРЕЗИТ_CL 152_12. 2025

### Рекомендации

Работы следует выполнять при температуре основания от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. На стыках ленты необходимо обеспечить перехлест не менее 5 см.

### Срок хранения

Хранить в сухом месте. Срок хранения в заводской упаковке - 24 месяца с даты производства.

### Упаковка

Лента CL 152 поставляется в рулонах по 10 м, а также в комбинированной упаковке вместе с гидроизоляционной мастикой CL 51, содержащей 7,5 кг мастики CL 51 и 8 м ленты CL 152.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Материал CL 152: | сетка из полиэстера с водонепроницаемым покрытием из термопластичного эластомера |
| Цвет покрытия: | светло-серый |
| Разрывная нагрузка при продольном растяжении: | ок. 63 Н / 15 мм |
| Разрывная нагрузка при поперечном растяжении: | ок. 36 Н / 15 мм |
| Продольное растяжение при разрыве: | ок. 26% |
| Поперечное растяжение при разрыве: | ок. 120% |
| Давление, при котором обеспечивается водонепроницаемость: | 0,4 МПа |
| Стойкость к УФ излучению: | ок. 500 часов |
| Общая ширина ленты: | 120 мм |
| Ширина водонепроницаемого покрытия: | 70 мм |
| Общая толщина ленты: | 0,54 мм |
| Температура эксплуатации: | от –50 до +100°C |

Химическая стойкость герметизирующей ленты CL 152 после 7 суток выдерживания в следующих жидкостях:

| Среда | Химическая стойкость |
|---|---|
| Соляная кислота, 3% р-р | + |
| Серная кислота, 35% р-р | + |
| Лимонная кислота, 100 г/л | + |
| Молочная кислота, 5% р-р | + |
| Гидроксид калия, 3% | + |
| Гипохлорит натрия, 0,3 г/л | + |
| Морская вода, 20 г/л | + |



*Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.*