Наименование:	Декоративная штукатурка «Структурная» мелкозернистая (1-1,5 мм)
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Декоративная штукатурка на акриловой основе с калиброванным зерном из натурального мрамора с характерной заглаженной поверхностью. Предназначена для декоративной отделки и защиты фасадов и внутренних поверхностей стен во всех типах зданий и сооружений (А-В).
Свойства и особенности:	Штукатурка представляет собой вязкую однородную массу с рельефообразующим наполнителем. Материал обладает высокой адгезией к минеральным поверхностям, а также к ДСП, гипсокартону и др. Обладает высокой прочностью, водо- и атмосферостойкостью. Образует “дышащее” покрытие.
Колеровка:	Автоматическая колеровка в пастельные тона по каталогам NCS, RAL, Spirit, Nova и т.п. или ручная высококонцентрированными колеровочными пастами ТМ "VGT". Возможно окрашивание сверху декоративными составами ТМ "VGT". Рекомендуется использовать штукатурку одной партии во избежание различий в оттенке.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Перед нанесением материала поверхность рекомендуется загрунтовать грунтовкой «Адгезионной» mini или «Адгезионной» ТМ "VGT" для создания шероховатой поверхности.
Способ нанесения:	Перед использованием перемешать. Штукатурку наносить кельмой из нержавеющей стали слоем, превышающим толщину самого зерна. Через несколько минут поверхность штукатурки заглаживается круговыми движениями пластиковой кельмой таким образом, чтобы зерна штукатурки равномерно распределились на поверхности основания.
Расход:	Ориентировочный расход штукатурки 2–3 кг/м².
Время высыхания:	До отлипа - 2 часа (мелкозернистая), полное высыхание – через 48 часов при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, наполнитель.

Плотность:	1,81 г/см³.
Сухой остаток:	Не менее 80%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%. Подвергать воздействию прямых солнечных лучей, складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении покрасочных работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2316-009-32998388-2011 с изм. 1-7