AVENARIUS
EINE MARKE DER remmers GRUPPE AG

AVENALASUR SILICONE [COLOR LA HISTORIC]

ЛАЗУРЬ СИЛИКОНОВАЯ ПРЕМИУМ-КЛАССА ДЛЯ ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ



	Количество на палете	44
	Единица упаковки	10 л
	Тип упаковки	ведро пласт.
	Код упаковки	10
Спецификация	**Арт. №**	
База для колеровки	44106476	■

Продукт колеруется в различные цвета по системе колеровки remmers-mix. Дополнительная информация может быть получена у сотрудника службы продаж при оформлении заказа.

РАСХОД

Около 100-150 мл/м² на один слой.
Расход может варьироваться в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности. Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Создание полупрозрачных (лессирующих) защитных водоотталкивающих и паропроницаемых покрытий на минеральных основаниях (каменная или кирпичная открытая кладка, минеральные штукатурки, бетонные поверхности)
- Для фасадов и интерьеров
- Рекомендовано к применению на объектах культурного наследия

СВОЙСТВА

- На основе высококачественного силиконового вяжущего
- Высокая атмосферостойкость
- Низкое водопоглощение (W3): $w \leq 0{,}1$ кг/(м² · ч^{0,5})
- Высокая паропроницаемость (V1): $s_d \leq 0{,}1$ м
- Низкие внутренние напряжения
- Создаёт матовую поверхность с минеральным характером
- Выравнивает тон основания
- Защищает от атмосферных воздействий и биопоражений
- Высокая цветостойкость при колеровке в системе remmers-mix

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

■ Лакокрасочный материал

Связующее вещество	кремнийорганическая смола, модифицированная полимерами
Плотность (20 °C)	~ 1,4 г/см³ в зависимости от цвета
Вязкость	2000 мПа·с
Пигменты	неорганические, щелочестойкие, абсолютно светостойкие оксидные пигменты
Уровень pH	8 - 9

■ Покрытие

Паропроницаемость	$s_d < 0{,}10$ м
Коэффициент водопоглощения	$w < 0{,}1$ кг/(м² · ч^{0,5})
Степень блеска	матовая, с минеральным характером

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

AVENALASUR SILICONE [COLOR LA HISTORIC]

ВОЗМОЖНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ПРОДУКТЫ

- AVENASOL TIEFGRUND (арт. 44100725)
- AVENA HF GRUND (арт. 44806438)
- PRIMER HYDRO HF (арт. 0725)

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**
  Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, сухой, очищенной от загрязнений, пыли, жира и других веществ, снижающих адгезию.

- **Подготовка поверхности**
  Прочные минеральные основания, обладающие впитывающей способностью обработать грунтовкой глубокого проникновения, например, AVENASOL TIEFGRUND или PRIMER HYDRO HF.
  Выветренные, неокрашенные минеральные основания с пониженной прочностью и/или склонные к мелению обработать грунтовкой AVENASOL TIEFGRUND или PRIMER HYDRO HF.
  Мелящуюся штукатурку или штукатурку, имеющую поверхностную осыпь песка, обработать грунтовкой AVENA HF GRUND.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

- **Условия применения**
  Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +30 °C.

- **Разбавление и подготовка материала**
  Перед использованием лазурь тщательно перемешать. Допускается разбавление лазури для первого слоя добавлением не более 5 % воды.

- **Нанесение материала**
  Нанести лазурь за 1-2 рабочих прохода в зависимости от цветового решения и вида основания, используя подходящий инструмент.
  Технологический перерыв между рабочими проходами не менее 6 часов.
  Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать оставшийся материал как можно скорее.

- **Готовность к нанесению следующего слоя / дальнейшей обработке / эксплуатации**
  Время высыхания слоя: не менее 6 часов (при температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65 %).
  Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом.
Свежие поверхности защищать от дождя, прямого воздействия солнечных лучей, мороза и образования конденсата.
На смежных поверхностях наносить материал только с одинаковым номером партии.
Всегда выполнять пробное нанесение!

РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ / ОЧИСТКА

Кисть, валик.

Рабочий инструмент и возможные загрязнения очищать сразу в свежем состоянии водой и моющим средством.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / СРОК ХРАНЕНИЯ

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены на основе результатов практического применения и лабораторных испытаний, поэтому являются ориентировочными. Данные Технического описания предоставляют общие указания и описания продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вследствие различия и многообразия ситуаций на строительных объектах, условий при нанесении, свойств оснований невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем, в случае сомнения, выполнить пробное нанесение материала или обратиться к нам за дополнительной информацией. Если подтверждение пригодности качества и свойств материала для конкретной области применения не было оформлено письменно в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими.

Производитель оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых материалов, поэтому следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала. С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.