Наименование:	Штукатурка цветная для наружных и внутренних работ
Состав:	
Описание товара:	
Свойства и особенности:	Штукатурка представляет собой вязкую однородную массу с природным наполнителем различных цветов. Выбор цветовых решений представлен в каталоге цветной штукатурки. Обладает водо- и атмосферостойкостью, высокой адгезией к бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим минеральным поверхностям. Обладает высокой твердостью. Образует „дышащее” покрытие.
Колеровка:	7 стандартных цветов
Подготовка поверхности:	Поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Перед нанесением материала поверхность рекомендуется загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, если поверхность пылит, «адгезионной» грунтовкой или «бетонконтакт» нашей фирмы. Использование «адгезионной» грунтовки или «бетонконтакт» позволит получить прочную поверхность с легкой шероховатостью, что облегчит нанесение декоративного материала на основание.
Способ нанесения:	Цветную декоративную штукатурку наносят в один слой толщиной до 2 мм с помощью кельмы из нержавеющей стали движениями снизу вверх, начиная с верхней части поверхности. В процессе нанесения штукатурки на инструменте образуется избыточная жидкая масса материала, которую необходимо периодически снимать шпателем. Это облегчает работу по нанесению. При работе с цветной штукатуркой также возникают проблемы стыков, поэтому нельзя бросать работу на ровной стене, нужно довести ее до угла.
Расход:	5-6 кг/м²
Время высыхания:	Полное высыхание через 48 часов при нормальных условиях.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
Хранение и транспортирование:	хранить в плотно закрытой таре при температуре от +0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Штукатурку размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Состав:	Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки, грубодисперсный наполнитель.
Плотность:	1,7-1,8 г/см³

Сухой остаток:	Не менее 80%.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Не рекомендуется:	Окраска наружных поверхностей в дождливую погоду, при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
Технические условия:	2316-009-32998388-2011с изм. 1,2