Наименование:	Эмаль акриловая «Профи» ВД-АК-1179 антикоррозионная специальная формула 3 в 1
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Рекомендуется для окраски и защиты изделий из чёрных металлов (стальные и чугунные поверхности, в том числе имеющие ржавчину): радиаторов отопления, труб горячего водоснабжения, ворот, столбов и т.п.
Свойства и особенности:	Эмаль для окраски металла изготовлена на основе специализированной стирол-акриловой дисперсии. Содержит два ингибитора мгновенной и долговременной коррозии, антикоррозионные пигменты и специальный наполнитель, который обеспечивает создание чешуйчатой структуры пленки, что улучшает прочностные показатели, атмосферо- и водостойкость. Покрытие создаёт барьерный эффект на пути кислорода и воды к металлу, повышая его коррозионную стойкость.
Класс истирания (DIN EN13300):	1 класс истирания.
Подготовка поверхности:	Очистить от ржавчины, зашлифовать, обезжирить. Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Допускается нанесение эмали на ржавую поверхность при условии предварительной очистки поверхности металлической щёткой или наждачной бумагой и удаления пыли.
Способ нанесения:	Эмаль наносить кистью, валиком или краскопультом. Первый слой эмали рекомендуется нанести для предварительного грунтования металла. Далее нанести эмаль в два слоя для создания финишного покрытия. Внимание! Окончательный цвет окрашенная поверхность приобретает после полного высыхания. Цвет материала в жидком виде может отличаться от финишного цвета окрашенной поверхности.
Расход:	Ориентировочный расход эмали 80-100 г/м² на один слой.
Время высыхания:	До отлипа - 4-6 часов, полное высыхание - 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Эмаль размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, ингибиторы коррозии, модифицирующие добавки, наполнитель.

Плотность:	1,20 г/см³.
Сухой остаток:	Не менее 35%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%. Не наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.
Разбавитель:	Не допускается!
Не рекомендуется:	Разбавлять. Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%. Наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	ТУ 2313-012-32998388-2010 с изм. 1-6