Наименование:	Грунтовка для внутренних работ укрывающая ВД-АК-0301 для механизированного нанесения
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Предназначена для механизированного нанесения внутри помещений во всех типах зданий и сооружений (А-В). Рекомендуется для предварительной обработки основания с целью создания плотной, прочной, однородной поверхности с равномерной впитываемостью и для последующего нанесения ЛКМ (финишные шпатлевки, краски и т.п.) или перед наклейкой обоев.
Свойства и особенности:	Используется для предварительной подготовки стен и потолков внутри помещений. Имеет хорошую адгезию к минеральным поверхностям (бетон, кирпич, цементная и гипсовая штукатурка, ГКЛ, ГВЛ и т.п.) и стеклохолсту. Грунтовка облегчает нанесение ЛКМ и снижает расход красок, выравнивает впитывающую способность и цвет основания, улучшает адгезию к последующим отделочным слоям.
Колеровка:	Автоматическая колеровка в пастельные тона по каталогам ВГТ, RAL, NCS, Spirit, RAL или ручная колеровочными пастами или высококонцентрированными красками ТМ "VGT".
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и очищенной от слоев старого покрытия. Крупные трещины и выбоины устранить с помощью шпатлевки ТМ "VGT". Сильновпитывающие основания (слабые штукатурки) рекомендуется предварительно укрепить грунтовкой глубокого проникновения для внутренних работ. Слабовпитывающие – обеспылить механическим способом.
Способ нанесения:	Безвоздушный способ нанесения. Угол распыления 50°. Рекомендуемое давление 140-160 Бар. Рекомендуемый размер сопла 512-516.
Расход:	Ориентировочный расход 200-300 г/м² в зависимости от впитывающей способности основания. Избыточное грунтование поверхности может привести к образованию пузырей и размоканию материала при нанесении последующих слоев отделочных материалов.
Время высыхания:	До отлипа - 1 час, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (60±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. ЛКМ размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Состав:	Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки, наполнитель.

Плотность:	1,50 г/см³.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	3 года с даты изготовления.
Технические условия:	ТУ 2316-013-32998388-2010 с изм. 1-4