Антисептик декоративный для наружных работ
NEOMID 445

ТИП
Невымываемый декоративный антисептик для наружных работ работ. Концентрат 1:9.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначен для обработки деревянных строительных конструкций и пиломатериалов, не контактирующих с пищей, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений. Обеспечивает эффективную долговременную защиту древесины, используемой для строительных работ, в том числе при длительном контакте с грунтом и влагой.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для деревянных фасадов домов, бань; беседок, террас, качелей и других садовых сооружений; ограждений; фундаментов, каркасов и других конструкций здания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



ЦВЕТ
7 готовых цветов. Насыщенность цвета можно изменять изменяя соотношения смешивания с водой от 1:9 до 1:4. Разные цвета можно смешивать между собой. В зависимости от сорта, породы древесины, содержания смол, танинов и т. п., оттенок обработанной поверхности может отличаться от образца. Это не является дефектом.

ОБЩИЙ РАСХОД
Для строганой древесины: 150-250 г/м²; для пиленой древесины: 250-400 г/м².

ФАСОВКА
0,5 кг, 1 кг, 3 кг, 5 кг

РАЗБАВИТЕЛЬ
Вода. Готовый раствор приготавливается введением от 9 до 4 частей воды на 1 часть концентрата по массе.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Кисть, валик и распыление.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5,
стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 60%

Не менее 48 часов, на этот период обработанную древесину следует защитить от попадания воды, атмосферных осадков. Фиксация средства в древесине происходит в течение 7 дней. В этот период древесину можно использовать для строительных работ, защитив от попадания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом. Полные эксплуатационные свойства обработанная поверхность приобретает спустя 20-30 суток.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ

Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С. Влажность обрабатываемой древесины – не более 30%.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Защитить поверхности, не требующие обработки, в том числе металлический крепеж, от попадания средства. Очистить обрабатываемую поверхность от грязи, пыли, любых видов покрытий. Древесину, пораженную синевой, обработать отбеливателем NEOMID 500. Перед применением концентрат необходимо тщательно перемешать и разбавить водой до получения рабочего раствора в требуемом соотношении от 1:9 до 1:4 в зависимости от сложности условий эксплуатации. Все подготовительные работы должны быть завершены до пропитки. Если после применения антисептика необходима механическая обработка поверхности, препарат следует нанести повторно.

ОКРАСКА

Состав необходимо перемешать перед началом работ и периодически перемешивать в ходе окраски. Кистью, валиком или краскопультом равномерно обильно нанести препарат на обрабатываемую поверхность в 3 слоя для раствора 1:9 или в 2 слоя для раствора 1:4 (допускается нанесение в 3 слоя для усиления интенсивности цвета и светостойкости), с промежуточными сушками по 20 минут.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Обработанная древесина не совместима с огнебиозащитными пропитками.
Для обработки садовой мебели рекомендуется нанести на обработанную поверхность лак на водной/органической основе либо масло, предварительно проверив на совместимость на незаметном участке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Использовать только по назначению. Использовать резиновые перчатки и очки. При попадании на кожу, слизистые оболочки и в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей. Хранить в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5 до +35°С, предохранять от воздействия прямых солнечных

лучей. Допускается до 5 циклов замораживания. После размораживания при комнатной температуре (без дополнительного подогрева) и перемешивания свойства сохраняются, допускается изменение вязкости и расслоение. Срок хранения готового раствора – 5 дней. Пожаровзрывобезопасно.

Срок годности 18 месяца со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.
При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5,
стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru