HANDYCOAT EZ-JOINT

ХЭНДИКОАТ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ
ШПАКЛЕВКА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ ГКЛ И ГВЛ

КОДЫ ПРОДУКЦИИ	
Handycoat EZ-Joint	63166

16.03.2022



ОПИСАНИЕ

Handycoat EZ-Joint .- готовая к применению полимерная шпаклевка для внутренних работ, предназначенная для заделки швов между ГКЛ и ГВЛ, а также для заполнения трещин в штукатурке.

СВОЙСТВА

- Готов к применению
- Для внутреннего использования
- Высокая адгезия к различным видам оснований, обладает высокими клеящими свойствами
- Надежно фиксирует армирующие ленты
- Легко наносится и шлифуется
- Обладает низкой усадкой
- Практически без запаха
- Не отслаивается и не растрескивается
- Выдерживает 5 циклов замораживания/размораживания общей продолжительностью не более 14 дней

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Handycoat EZ -Joint – применяется, прежде всего для устройства стыков в конструкциях из листов гипсокартона с оклеенными кромками путем их армирования с помощью специальных армирующих элементов, а также для закрепления угловых элементов на углах конструкции. Не применяется для заделки стыков, образованными ГКЛ с обрезанным краем.

Handycoat EZ-Joint также может применяться в качестве универсальной шпатлевки – ремонта незначительных повреждений поверхности, заполнение трещин и локально использоваться для выравнивания поверхности.

Может применяться для локального ремонта и заделки неровностей по ранее зашпатлеванным и окрашенным дисперсионными красками поверхностям, пазогребневым плитам, ГКЛ, ГВЛ, цементосодержащим и гипсовым штукатуркам, Аквапанели, бетонным поверхностям, а также наноситься на проблемные основания, имеющим “волосяные” трещины.

Handycoat EZ-Joint не пригоден для нанесения на поверхности, окрашенные масляными красками или красками, изготовленными на основе мела, лаками, эмалями.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Handycoat EZ-Joint должны быть защищены с применением малярной ленты.

Оклеенные кромки гипсокартонных листов не требуют какой либо специальной подготовки.

Шляпки саморезов могут быть предварительно зашпатлеваны с применением шпатлевки Handycoat EZ-Joint.

При использовании в качестве ремонтного состава, минеральные основания должны обладать достаточной несущей способностью, очищены от пыли, жира, следов битума и других веществ снижающих адгезию шпаклевки. Непрочные участки основания и отслоения следует удалить. Крупные неровности предварительно должны быть выровнены подходящим ремонтным или штукатурным составом.

Сильно впитывающие основания штукатурки, цементные цементно-известковые основания, или раствором грунтовки-концентрат Terrabond A. При необходимости могут выполняться повторные нанесения грунтовочного слоя.

Handycoat EZ-Joint готов к работе и не требует обязательного перемешивания перед ее началом. При необходимости перед выполнением работ допускается добавление небольшого количества воды, но не более 1-2%.

При выполнении ремонтных работ, наносится тонким ровным слоем при помощи кельмы или специального широкого шпателя. При необходимости нанесения нескольких слоев, каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя.

При устройстве стыков в ГКЛ – конструкциях предварительно производится его заполнение рекомендованным для этих целей составом. Окончательное выравнивание заполненного шва выполняется нанесением шпатлевки Handycoat EZ-Joint с применением специальных армирующих элементов. В качестве таких элементов рекомендуется использовать специальные бумажные армирующие ленты, использование которых обеспечивает стыку конструкции большую надежность и трещиностойкость в сравнении с применяемой также в этих целях мелкоячеистой сеткой ”серпянкой”, Применяемая армирующая лента укладывается строго по центру шва на свеженанесенный материал, после чего, с помощью шпателя шириной лезвия не менее 14 см удаляются излишки шпатлевки из шва. После полного высыхания и усадки материала, на шов повторно наносится Handycoat EZ-Joint до полного его выравнивания с поверхностью гипсокартона.

Аналогичным образом производится монтаж на свеженанесенный слой Handycoat EZ-Joint специальных лент для усиления и формирования геометрии углов конструкции.

При необходимости, верхний слой Handycoat EZ-Joint может быть зашкурен в течении последующих 24 часов после нанесения. Зашкуривание в более поздние сроки может быть затруднено.

После работы инструменты вымыть водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки. Избегать попадания продукта в глаза и на незащищенные участки кожи.

При попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Handycoat EZ-Joint производится в белом цвете и поставляется в пластиковых ведрах по 1,5 кг, 5кг и 25 кг.

Срок хранения в оригинальной неповрежденной упаковке 18 месяцев.

Хранить в сухих условиях при положительных температурах. в отсутствии воздействия источников тепла и солнца.

Допускается до 5 кратковременных замораживаний / размораживаний сроком не более 14 дней. После возможного замораживании во время транспортировки, материал необходимо поместить в теплое помещение на необходимое время для размораживания естественным образом. Использовать нагревательные приборы или погружение в горячую воду для размораживания материала не допускается! После размораживания материал рекомендуется тщательно перемешать до образования однородной массы.

В первую очередь рекомендуется использовать материал с более ранней датой выпуска.

.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение продукта	Готовая к применению полимерная шпаклевка для внутренних работ для заделки швов в конструкциях из гипсокартона
Тип связующего	На основе акриловых сополимеров на водной основе
Цвет	Белый
Температура применения	Минимально допустимая - +5˚С, рекомендуемая +10-+30 ˚С
Толщина нанесения	Слой до 2-х мм по плоскости, до 4 мм для швов и заполнения неровностей
Морозостойкость	До 5 циклов
Разведение	В случае необходимости водой не более 2%
Шлифование	Рекомендуется произвести не позже 24 часов после нанесения
Расход	Около 0,15кг/м.пог для стыков ГКЛ
Срок хранения	18 месяцев в сухих условиях в оригинальной упаковке в отсутствии воздействия источников тепла и солнца при допустимой температуре +5+30˚С
Упаковка	Пластиковые ведра по 1,5 кг, 5 кг и 25 кг

TERRACO

А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 149 22 37,
info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 41 05 63,
e-mail: info.vostok@terraco.ru