WOOD MASTER
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕРЕВОЗАЩИТА

РОГНЕДА

БИОСЕПТ-УЛЬТРА

УСИЛЕННЫЙ БИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Состав	Невымываемый антисептик, целевые добавки, вода
Методы нанесения	Кисть, валик, распыление, вымачивание или автоклав
Условия применения	Температура воздуха и поверхности не ниже +5 °С. Требуемая влажность древесины не более 30%. Исключить попадание влаги на поверхность в течение 7 суток после обработки.
Расход в 1 слой	При поверхностном нанесении — 250-300 г/м²; При нанесении методом глубокой пропитки — 135-160 кг/м³
Время высыхания (при t° +20±2 °С)	Межслойная сушка — 1 час; Полное высыхание — 24 часа
Прогнозируемый срок службы покрытия (сохранение биозащитных свойств)	При поверхностном нанесении — до 5 лет снаружи помещений, до 35 лет внутри или снаружи под навесом; При нанесении методом глубокой пропитки — до 35 лет снаружи помещений или до 50 лет внутри
Очистка инструмента	Вода
Хранение и транспортировка	В заводской герметичной упаковке при температуре не ниже 0 °С. Допускается однократное нециклическое замораживание на срок не более 30 суток.
Срок годности	3 года
Фасовки	5 кг; 10 кг; 20 кг

НАЗНАЧЕНИЕ:

Защита древесины, находящейся в тяжелых условиях эксплуатации (I-XIII классы условий службы) от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы). Рекомендован для проведения обязательной сплошной и частичной биозащитной обработки деревянных деталей и изделий малоэтажных жилых и общественных зданий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Внутри и снаружи помещений по деревянным поверхностям (нижние венцы, половые лаги, подполы, подвалы и пр.) и материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и пр.).

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

- Срок службы до 50 лет
- Подходит для обработки малоэтажных жилых и общественных зданий
- Содержит невымываемый антисептик, химически связывается с древесиной
- Не препятствует дальнейшей обработке древесины любыми ЛКМ
- Не содержит органических растворителей
- Не горюч, пожаровзрывобезопасен
- Окрашивает древесину в зеленовато-фисташковый цвет

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Ранее окрашенную или пораженную древесину предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) и обеспылить.

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ:

- В бытовых условиях для достижения заявленного срока службы и максимальной впитываемости состава в древесину, обработку рекомендуется проводить кистью из синтетических волокон.
- Обработанные составом изделия не рекомендуется подвергать дополнительной механической обработке; в противном случае рекомендуется провести повторную обработку составом.