# Декоративный материал

# Bayramix "MINERAL" (Минерал)

***Для внутренних и наружных работ***

**Декоративная “мозаичная” штукатурка с использованием окрашенного мраморного гранулята на основе водной дисперсии акрилового полимера.**

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурка предназначена для изготовления декоративных покрытий “мозаичной” фактуры, использующихся для оформления внутренних и фасадных поверхностей. Также применяется при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов. Наносится на все минеральные основания, включая асбестоцемент, гипсовые штукатурки, ДСП, ДВП, фанеру, гипсокартон и бетон.

**Наиболее эффективна:**

Внутри зданий - на выступающих, подверженных повышенному истиранию, участках стен (при входах, в коридорах, лестничных клетках и т.д.)

Снаружи зданий - на поверхностях, подверженных загрязнению и воздействию атмосферных осадков (на цоколях, парапетах, балюстрадах, в проемах дверей, окон и т.д.

## СВОЙСТВА

- Экологически чистый продукт
- Высокая стойкость к механическим воздействиям
- Морозостойкость и устойчивость к перепадам температур
- Обладает стойкостью к атмосферным осадкам
- Светостойкость
- Паропроницаемость (“стены дышат”)
- Пожаробезопастность
- Стойкость к загрязнению, легко моется любыми моющимися средствами и допускается обработка слабым хлорным раствором"

Подробная инструкция на **www.bayramix.ru.**

## ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ

Основа должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Поверхность рекомендуется предварительно обработать укрывающим **грунтом Астар (или Астар Кварцевый)**. Грунт желательно предварительно подколеровать в основной цвет мраморной штукатурки. После полного высыхания грунта можно наносить мраморную штукатурку **Bayramix Mineral** (Минерал).

Добавление воды является обязательным этапом при подготовке материала к работе. Текучесть материала должна напоминать густую пластичную массу. Пропорции воды диктуются текучестью материала (примерно 1,0-1,5 литра воды на 25 кг материала).

При нанесении придерживаться принципа "*от угла до угла*", т.е. одну стену обрабатывать без перерыва. Для получения ровных стыков и углов рекомендуется использовать малярный скотч.

Идеальным считается нанесение **Bayramix Mineral** (Минерал) в один слой (толщиной в полторы-две крошки).

**Инструмент:**

Наносить нержавеющей металлической затиркой и мастерком.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|---|---|
| **РАСХОД:** | В зависимости от размера фракции: крупная– 3,0-3,5 кг/м$^2$ , средняя – 2,5-3,0 кг/м$^2$ , мелкая – 1,5-2,0 кг/м$^2$. |
| **ЦВЕТ:** | 52 цветовых решения. |
| **ТЕМПЕРАТУРА ОБРАБОТКИ:** | Минимальная температура обработки +5°С |
| **ВРЕМЯ СУШКИ:** | “Живая” на стене до 30 минут. Сухая на ощупь – 12 ч. Полное высыхание – 24 часа (при +20°С и 65% относительной влажности воздуха). Устойчивость к атмосферным осадкам достигается по истечении 3х суток. |
| **ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:** | Рабочие инструменты после использования сразу промыть водой. |
| **ХРАНЕНИЕ:** | В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте. |
| **СРОК ХРАНЕНИЯ:** | 18 мес. в невскрытой заводской упаковке. |
| **УПАКОВКА:** | 25 кг пластиковые вёдра. |

Для предупреждения образования различных оттенков рекомендуется использовать материал одной партии.

При использовании продукции разных партий, материал следует перемешать в одной ёмкости.