

WP Sulfatex

- Sulfatexschlämme -

Гидроизоляция минеральная обмазочная для нового строительства и ремонта

Цвет	Доступные позиции	
	Кол-во на палете	36
	Единица упаковки	**25 кг**
	Тип упаковки	мешок бумажный
	Код упаковки	25
	Арт. №	
grau / серый	0430	■

Расход



~ 1,6 кг/м² на мм толщины слоя

Область применения



- Внутренняя гидроизоляция при ремонте подвальных помещений
- Ремонт гидроизоляции цоколя
- Внутренняя гидроизоляция резервуаров с водой
- Защита от воздействия влаги для заглубленных конструкций
- Конструкции, находящиеся в контакте с питьевой водой
- Гидроизоляция оснований, находящихся под воздействием солей

Свойства

- Непроницаемость для напорной влаги
- Высокая сульфатостойкость (обеспечивает высокую защиту при непосредственном контакте с водой и агрессивными веществами)
- Химстойкость по DIN 4030 до класса среды эксплуатации: XA2
- Очень хорошая адгезия к основанию
- Паропроницаемость
- Низкое содержание активных щелочей (SR/NA)

Технические параметры продукта

Количество воды затворения	20-21 % (соответствует 5,0 л на 25 кг сухой смеси)
Коэффициент водопоглощения w24	< 0,1 кг/(м² • ч^{0,5})
Сопротивление диффузии водяного пара	μ < 200
Химстойкость	XWW1 - XWW3 по DIN 19573
Прочность на сжатие (через 28 дней)	~ 30 Н/мм²
Прочность на изгиб (через 28 дней)	~ 6 Н/мм²

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- **MB 2K (3014)**
- **Kiesol (1810)**
- **Kiesol MB (3008)**
- **Kiesol C [basic] (0727)**
- **Kiesol iK (1813)**

- **Санирующие штукатурки Remmers**
- **SP Prep (0400)**
- **WP Top [basic] (0428)**
- **Sulfatex LQ (0663)**
- **WP DS Levell (0426)**
- **Битумно-полимерные мастики Remmers**

Подготовка к выполнению работ

Требования к обрабатываемой поверхности
Поверхность должна быть прочной, чистой и свободной от пыли.
Неминеральные слои, способные снизить адгезию (напр., лакокрасочные покрытия), а также гипссодержащие штукатурки и следы строительных смесей полностью удалить.
Сильновпитывающие основания предварительно смочить.

Подготовка поверхности
Старые штукатурки и покрытия снять до уровня не менее 80 см над зоной повреждения.
Подготовку зоны примыкания «пол - стена» выполнить в соотв. с техлистом WTA 4-6 «Ремонт гидроизоляции элементов конструкций, заглубленных в грунт» («Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile»).
На внешних углах и кромках снять фаску.
На участках внутренних углов выполнить выкружку (галтель), используя системно совместимую строительную смесь.


Блокировка солей
При работе с основаниями, испытывающими солевую нагрузку, выполнить предварительную обработку Sulfatex LQ или Salt IH.

Грунтование при наружных работах:
Минеральные основания загрунтовать продуктом Kiesol (1:1 с водой) или Kiesol MB.

Грунтование при внутренних работах:
Минеральные основания загрунтовать продуктом Kiesol (1:1 с водой).


Гидроизоляция сооружений подготовки питьевой воды:
Нанести материал без грунтовки в три слоя на подготовленное и предварительно смоченное основание.

Подготовка материала



Замешивание
В чистую емкость для приготовления раствора залить воду и всыпать сухую смесь.
Тщательно перемешать строительным миксером в течение прибл. 3 минут до однородного состояния.
Время дозревания ~ 2 минуты.
Еще раз перемешать, при необходимости добавив немного воды.

Порядок применения



Условия применения
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +30 °C.
Низкие температуры увеличивают, высокие сокращают время жизнеспособности и отверждения.

Время пригодности к применению (+20 °C)
~ 60 минут

Нанести материал в два слоя свежее по свежему.

Контактный слой перед оштукатуриванием
Повторно нанести слой гидроизоляционной обмазки, на него свежее по свежему нанести штукатурку.
Альтернативно: нанести слой гидроизоляционной обмазки, затем нанести продукт SP Prep сплошным слоем методом набрызга, после высыхания нанести основной штукатурный слой.

Указания по применению

Не применять под воздействием прямого солнечного излучения.
Максимальная общая толщина свежего слоя не должна превышать 5 мм.
Схватившийся раствор нельзя сделать вновь пригодным для применения путем добавления в него воды или свежей смеси.
Защищать свеженанесенное гидроизоляционное покрытие от дождя, прямого воздействия солнечного света, мороза и образования конденсата.
Сухое гидроизоляционное покрытие защищать от механического повреждения.
При машинном нанесении просим предварительно проконсультироваться со специалистами компании Remmers.

Варианты применения


Толщина слоя и расход при наружных и внутренних работах

Классы водного воздействия (DIN 18533)	Группа нагрузок по WTA 4-6-14	Минимальная толщина слоя (мм)	Расход свежего раствора (кг/м²)	Расход сухой смеси (кг/м²)	Удельный расход 25 кг (мешок) (м²)
W1-E*	Грунтовая влага и ненапорная вода	≥ 2,0	~ 4,0	~ 3,2	~ 7,5
W2.1-E**	Умеренное воздействие напорной воды (глубина залегания ≤ 3 м ниже уровня грунтовых вод)	≥ 3,0	~ 6,0	~ 4,8	~ 5,0
W3-E*	Ненапорная вода на обвалованном грунтом перекрытии	≥ 3,0	~ 4,0	~ 3,2	~ 7,5
W4-E*	Водяные брызги и грунтовая влага в области цоколя а также капиллярная вода в сечении стен / в зоне подъёма стен	≥ 2,0	~ 4,0	~ 3,2	~ 7,5
W2-B**	Водяные резервуары с глубиной наполнения до 10 м	≥ 3,0	~ 6,0	~ 4,8	~ 5,0

Общие указания

Вода затворения должна по качеству соответствовать питьевой воде.
Может содержать следы пирита (сульфида железа).
Смесь с низким содержанием хроматов согласно директиве RL 2003/53/EG.
Всегда выполнять пробное нанесение!
Указанные параметры продукта получены в лабораторных условиях при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.
При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.
Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.
Документацию об испытаниях можно получить на сайте www.remmers.ru или по запросу.


Рабочий инструмент / очистка



Смесительный инструмент, кисть-макловица, грубая малярная кисть для обмазок.

Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте. Срок хранения 24 месяца.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.