# Очиститель фасадов **NEOMID 650 концентрат**

## ТИП

Средство для удаления биопоражений на минеральных поверхностях фасадов. Концентрат 1:1.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для очистки окрашенных и неокрашенных фасадов из минеральных материалов от грязи, копоти, плесени, мхов, водорослей и других загрязнений. Восстанавливает естественный внешний вид, удаляет пятна, грязь, биопоражения.

## ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки стен, фасадов цоколей и других конструкций (оштукатуренных, цементных, бетонных, каменных, кирпичных и др.) на открытом воздухе.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ




## ЦВЕТ

Бесцветный. Возможно осветление цветных поверхностей. Перед использованием необходимо проверить поверхность на реакцию в незаметном месте.

## КОНЦЕНТРАЦЯ

Разведение водой 1:1.

## РАСХОД НА 1 СЛОЙ

250-350 г/м² для высокопористых и грязных поверхностей;
100-150 г/м² для непористых поверхностей и слабо загрязненных.
Расход готового раствора зависит от пористости и степени загрязненности поверхности.

## ФАСОВКА

1 кг, 5 кг, 10 кг

## РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

## СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик, распылитель

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 60%

Время действия готового раствора: на окрашенных поверхностях выдержать 30-45 мин, на бетонных, кирпичных, каменных, оштукатуренных - 1 час.

**Главный офис:** 195197, г. Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5,
стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

**Отдел продаж:** тел./факс: +7 (812) 458 59 90
**По вопросам качества продукции обращаться:**
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ

Работы следует проводить на открытом воздухе при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности от +5 до +30°С. Перед применением проверить совместимость состава с обрабатываемой поверхностью. Поверхности, не требующие обработки (решетки, окна, крепежи и прочие элементы из различных материалов), рекомендуется защитить от случайного попадания состава.

### ОБРАБОТКА

Готовый раствор получают разведением состава водой в соотношении 1:1. При работе с состав рекомендуется использовать емкости и оборудование из пластмассы или стекла. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, не мёрзлой, без наледи. При наличии на поверхности значительных загрязнений мхом, водорослями, грязью, а также отслаивающейся старой краски, произвести предварительно механическую очистку поверхности. Готовый раствор наносить разбрызгивающим устройством, валиком или кистью с синтетическим ворсом. На окрашенных поверхностях выдержать 30-45 мин, на бетонных, кирпичных, каменных, оштукатуренных - 1 час. Смыть водой, используя моечный аппарат с давлением 40-100 бар или кисть, валик, щетку.

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

### ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

Для защиты очищенной поверхности от повторного поражения рекомендуется обработать ее средством NEOMID BiO Ремонт, который защитит от биопоражений на срок до 25 лет.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! В крышке имеется технологическое отверстие. Тару с продуктом не ронять, не наклонять, не взбалтывать. Во избежание попадания состава на кожу и одежду соблюдать осторожность. При изготовлении готового раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор, защитную одежду. При попадании состава на кожу немедленно промыть большим количеством воды. При попадании в глаза - немедленно промыть струей проточной воды в течение 10-15 мин. При необходимости обратиться к врачу.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей. Хранить в заводской таре, в вертикальном положении, при температуре от +1°С до +25°С. Избегать попадания прямых солнечных лучей и нагрева. При охлаждении состава до -10°С и ниже возможно выпадение осадка, который растворяется при повышении температуры. Состав сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания. Вскрытый состав использовать в течение 10 дней. Пожаровзрывобезопасен. Утилизация согласно СанПиН 2.1.3684-21.
Срок хранения: 12 месяцев.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.
При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.

**Главный офис:** 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

**Отдел продаж:** тел./факс: +7 (812) 458 59 90
**По вопросам качества продукции обращаться:**
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru