Наименование:	Декоративная штукатурка «Эффект Марморино»
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Декоративный материал для создания покрытий с различной структурой и рисунком: от гладких поверхностей с легким глянцем в стиле «венецианской штукатурки», имитирующих фактуру полированного камня или мрамора, до получения рельефных покрытий с разным уровнем блеска, в т. ч. для создания эффекта “карта мира” или “Травертин”. Материал образует твёрдую, водостойкую, устойчивую к мокрому истиранию поверхность. Для получения дополнительного декоративного эффекта используется специальный воск. Штукатурку применять для внутренней отделки стен во всех типах зданий и сооружений (А-В), в т.ч. в помещениях, для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции.
Свойства и особенности:	Штукатурка представляет собой пастообразную массу белого цвета. Имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным и т. п. поверхностям. Штукатурка обладает водостойкостью и стойкостью к мытью.
Колеровка:	Автоматическая колеровка по каталогам NCS, RAL, Spirit, Nova и т.п. или ручная высококонцентрированными колеровочными пастами ТМ "VGT". Возможно окрашивание сверху декоративными составами ТМ "VGT". Рекомендуется использовать штукатурку одной партии во избежание различий в оттенке.
Подготовка поверхности:	Поверхность должна быть чистой, прочной и сухой. Основание - абсолютно ровным, поэтому его необходимо предварительно зашпатлевать тонкодисперсной шпатлевкой и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения ТМ "VGT".
Способ нанесения:	Для имитации мрамора штукатурку необходимо заколеровать в один или более цветов, не смешивая её до однородного состояния (это позволит добиться максимального сходства с рисунком натурального камня) и нанести на основание. Затем движениями на сдир снять часть штукатурки. Для создания других видов поверхностей материал наносить металлической кельмой или шпателем в один или два слоя с промежуточной сушкой. После полного высыхания покрытие можно полировать. При формировании рисунка рекомендуется производить работы на участках площадью 0,7 — 1,0 м². Во избежание появления видимых стыков не желательно оставлять прямолинейные границы между участками. Возможны и другие способы нанесения, которые зависят от фантазии мастера.
Расход:	Расход зависит от толщины слоя и заданного рисунка и варьируется от 0,4 до 1 кг/м².
Время высыхания:	До отлипа — 2 часа, полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. Работы производить при температуре не

	ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 28 суток.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, наполнитель, пигмент.
Плотность:	1,78 г/см³.
Сухой остаток:	Не менее 70%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%. Подвергать воздействию прямых солнечных лучей, складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении покрасочных работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2316-009-32998388-2011 с изм. 1-7