düfa Schimmelschutz

Краска для влажных помещений.
Идеальна для кухни, ванной и квартир-студий.



Назначение и область применения	Влагостойкая водно-дисперсионная краска для внутренних работ. Образует фунгицидное и альгицидное покрытие, защищающее от плесневого грибка, мха, лишайника. Наносится на новые и ранее окрашенные, оштукатуренные, бетонные, гипсокартонные, кирпичные, зашпатлеванные и деревянные загрунтованные поверхности. Применяется для отделки квартир, коттеджей, офисов, ресторанов, подвальных помещений. Особенно рекомендуется для помещений с повышенной влажностью, таких как кухни, ванные, раздевалки, а также для поддержания гигиены в больницах.
Свойства	- создаёт износостойкое покрытие; - краска для защиты от плесени в условиях повышенной влажности; - содержит комплекс биологически активных веществ: фунгицидных, биоцидных и альгицидных; - способствует поддержанию гигиены оснований и воздуха.
Класс мокрого истирания	Класс 1 по DIN EN 13300
Цвет	Белый
Степень блеска	Полуматовая

Колеровка	База 1: düfa Vollton-und abtönfarbe или на колеровочной машине по системе Color Mix. Краска предназначена для колеровки в светлые оттенки, а также используется без колеровки. База 3: На колеровочной машине по системе Color Mix. Применяется только для колеровки в средние и тёмные цвета. Во избежание различий в оттенке рекомендуется использовать краску одной партии. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество краски в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок.
Плотность	1,3 г/см³-БАЗА1 1,1 г/см³-БАЗА3
Расход	Около 10 м²/л в один слой по гладкой поверхности. Для точного определения расхода краски рекомендуется произвести пробную покраску на объекте.
Состав	Дисперсия синтетического полимера, биоцидные добавки, наполнители, карбонат кальция, силикаты, диоксид титана, консервант, вода, целевые добавки.
Фасовка	0,9 л; 2,5л; 5л; 10л

Нанесение

Подготовка основания	Поверхность должна быть сухой и чистой. Новые основания на основе цемента и (или) извести сушить минимум 4 недели. Прогрунтовать düfa Tiefgrund. Старые неокрашенные основания из штукатурки, бетона, волокнистого цемента, известняка и строительного кирпича: пыль, грязь и жир удалить водой с добавлением моющего средства или порошка жесткой щёткой, грунтовать düfa Tiefgrund после полного высыхания основания. Прочные дисперсионные краски: окрашивать без грунтования. Не способные нести нагрузку рыхлые, мелящиеся и отслаивающиеся дисперсионные краски: удалить без остатка. Прогрунтовать основание грунтом düfa Tiefgrund. Поврежденные плесенью основания: очистить и предварительно обработать средством для удаления плесени düfa Schimmelentferner. Многие яркие цветовые оттенки, колеруемые из базы3, например, желтый, оранжевый, красный и т.д. обладают меньшей укрывистостью. Это зависит от прозрачности определенных пигментов. Поэтому возникает необходимость нанесения дополнительных слоев краски. В таком случае, для сокращения расхода краски и рабочих операций, рекомендуется промежуточное покрытие в виде заколерованной по базе 1 в близкий по тону пастельный оттенок прочной белой матовой краски или специальную кроющую грунтовочную краску, заколерованную аналогичным образом.
Нанесение	Перед применением краску следует тщательно перемешать. Рекомендовано наносить покрытие в 2 слоя. Можно регулировать консистенцию путём разбавления водой до 10%. Для нанесения методом распыления развести краску до необходимой для распыления консистенции. Наносить кистью, валиком и пригодной распылительной установкой. Безвоздушное распыление: угол распыления 50°, форсунка 0,015-0,023 дюйма, давление материала: 150-180 бар. Параметры пневмораспыления низкого давления (HVLP): форсунка 2 мм, давление 0,3 бар.

Чистка рабочих инструментов	По окончании окрасочных работ инструмент промывают водой или мыльным раствором.
Время высыхания	Время высыхания краски при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха 65% - каждого слоя – 1-2 часа. Полное высыхание через 24 часа. При низких температурах время высыхания краски увеличивается. Через 28 дней покрытие приобретает окончательную прочность, после чего допускаются полные нагрузки.
Температура нанесения	Мин + 5°C, макс. + 35°C для объекта, материала и воздуха.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. При нанесении распылением - защита органов дыхания, пригодная рабочая одежда. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
Хранение и транспортировка	Хранить в сухом, прохладном, защищённом от мороза месте 24 месяца в оригинальной упаковке. После вскрытия использовать в течение одного месяца. Транспортировать в плотно закрытой таре, при температуре от +5°C до +30°C, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах. Не замораживать!
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрывают крышкой и выносят в места сбора бытового мусора.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Meffert AG Farbwerke

142407 МО, г. Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Tel. +7 495-221-66-66
E-Mail: info@dufa.ru
www.dufa.ru

Техническая информация от: июнь 2021