Наименование:	Грунтовка акриловая фасадная ВД-АК-0301
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Предназначена для улучшения адгезии и укрепления бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других видов минеральных поверхностей перед проведением фасадных и других наружных и внутренних отделочных работ во всех типах зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции.
Свойства и особенности:	Грунтовка представляет собой молочно-белую, вязкую жидкость. После высыхания образует ровную, матовую полупрозрачную поверхность молочного цвета. Грунтовка выравнивает впитывающую способность поверхности, что облегчает нанесение красок и снижает их расход. Имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным и др. минеральным поверхностям.
Колеровка:	Может быть подколерована колеровочными красками ТМ "VGT".
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены.
Способ нанесения:	Наносить кистью, валиком или краскопультом в один слой. В случаи применения краскопульта вязкость грунтовки можно снизить разбавлением воды, но не более 5%. Последующее нанесение краски производить только после полного высыхания грунтовки.
Расход:	Ориентировочный расход 120–160 г/м².
Время высыхания:	До отлипа - 1 час, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Грунтовку размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно размешивают до получения однородной массы.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, наполнитель.
Плотность:	1,23 г/см³.
Сухой остаток:	Не менее 25%.
Температура применения:	Работы производить при температуре от +7°С до +30°С и отн. влажности воздуха не более 80%. Не наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.

Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%. Наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	3 года с даты изготовления.
Технические условия:	ТУ 2316-013-32998388-2010 с изм. 1-4